

® einzA – tiilikaton tehokäsittely



5,0 l, paino n. 6 kg
Kokonaismenekki n. 0,10-0,5 l/m²
riippuen alustan huokoisuudesta ja
levitystavasta

Katon pinta-ala	Huolto- maailtarve /astia
1-35 m ²	1
35-70 m ²	2
70-105 m ²	2
105-140 m ²	3
140-175 m ²	4
175-210 m ²	4
210-245 m ²	5
245-280 m ²	6
280-315 m ²	7
315-350 m ²	7

®einzA –tiilikaton tehokäsittely on vesiliukoinen sammalen ja levän torjunta-aine ja pesuliuos tiilikaton puhdistamiseen.

Tehokäsittely imeytyy tiilen pintaan ja tuhoaa syväälle juurtuneen rihmaston. Sitä suositellaan käytettäväksi myös ennen tiilikaton huoltomaalausta.

Käyttöohje:

Ennen käsittelyä tarkistetaan läpivientien, harjan ja taitteiden tiiveys. Rikkoutuneet kattotiilet vaihdetaan ehjiin.

Ilman ja käsiteltävän kohteen lämpötilan on oltava yli +5 astetta. einzA- tehokäsittelyaine levitetään mieluiten harjalla tai pensselillä huolellisesti koko katolle ja tiilien päihin. Annetaan vaikuttaa n. päivän (6-12 tuntia), jonka jälkeen irtonaiset roskat ja sammal poistetaan harjalla tai painepesurilla katon harjalta alaspäin. Tarvittaessa tehokäsittelyainetta voi levittää kuivuneelle katolle vielä kauttaaltaan ja jättää huuhtelematta.

Oheisen taulukon menekeissä on huomioitu käsittely kahteen kertaan.

Myynti ja maahantuonti:

A-TIILIKATE OY
Kuovintie 7
21380 AURA

Puh. (02) 486 460

Fax (02) 486 6005

asiakaspalvelu@a-tiilikate.fi

www.kattokauppa.com



A-TIILIKATE

® einzA – tiilikaton huoltomaali



12,5 l, paino n. 18 kg
Kokonaismenekki (2 käsittelyä)
n. 0,30-0,50 l/m² riippuen alustan
huokoisuudesta ja maalaustavasta

®einzA –tiilikaton huoltomaali on himmeä, vesiohenteinen ja UV-suojattu erikoismaali. Se palauttaa tiilikaton alkuvuosien tasaisen värin, kestää hyvin vaihtelevia ympäristöolosuhteita sekä vähentää merkittävästi sammal- ja leväkasvuston muodostumista.

Käyttöohje:

Kattotiilet pestään huolellisesti vesi- tai höyrypesuna. Tarvittaessa katto käsitellään ®einzA - tiilikaton tehokäsittelyllä levä-, sammal- ja homeitiöiden poistamiseksi. Maalauspinnan tulee olla +5 - 35° C ja sen tulee olla kuiva ennen maalausten aloittamista.

Katon pinta-ala	Huolto-maalitarve /astia
1-35 m ²	1
35-70 m ²	2
70-105 m ²	3
105-140 m ²	4
140-175 m ²	5
175-210 m ²	6
210-245 m ²	7
245-280 m ²	8
280-315 m ²	9
315-350 m ²	10

Maalia suositellaan levitettäväksi kaksi kerrosta, ensimmäinen kerros pohjusteena, jolloin pohjustus suoritetaan maksimissaan 40% vesiohennetulla maalilla. Ohjeellinen ohennus 10 - 20 %. Suosittelemme maalin levittämistä pensselillä tai telalla huolellisesti puhdistetuille kattopinnoille. Korkeapaineruiskua käytettäessä on maalauspölyn kulkeutuminen muille pinnoille estettävä.

Maalin on kuivuttava vähintään neljä tuntia ennen uudelleen maalausta tai sadetta. Kuivumisaika on riippuvainen ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Toinen maalauskerta suoritetaan maksimissaan 30% vesiohennetulla maalilla pohjamaalauksen kuivumisen jälkeen. Ohjeellinen ohennus 0-10%. Oheisessa menekkitaulukossa on huomioitu käsittely kahteen kertaan.

Huoltomaalin vakiosävyt ovat musta, tummanharmaa, ruskea, tiilenpunainen ja punamulta.

Myynti ja maahantuonti:
A-TIILIKATE OY
Kuovintie 7
21380 AURA

Puh. (02) 486 460
Fax (02) 486 6005
asiakaspalvelu@a-tiilikate.fi
www.kattokauppa.com



A-TIILIKATE