

1.6.1 Lattian suopakuuraus

Näitä tarvitset:

- Allbäckin pellavaöljysuopaa (riittoisuus n. 30m²/l)
241-72-01-
- Varrellinen lattiaharja ja sanko
- Kylmää vettä

Ennen aloitusta:

Uudet höylätyt pinnat voidaan suopakuurata sellaisenaan. Älä hio pintaa, näin kuurattu pinta kestää paremmin. Voit höylätä käsihöylällä epätasaisuudet lattiasta

Maalatulle tai aikaisemmin käsitellylle pinnoille suopakuuraus toimii lähinnä puhdistuksena.

Työohje:

Sekoita kylmään 10 litraan kylmää vettä n.5 dl pellavaöljysuopaa.

Uusi lattia kannattaa kuurata 5-7 kertaa kosteutta hylkivän pinnan saavuttamiseksi. Aikaisemmin kuuratut pinnat voi kuurata 2-3 kertaa vuoden välein. Käytä sopivan karheaa kuurausharjaa, joka ei kuitenkaan jätä jälkiä lattiaan. Kuuraus ei vaadi suopavesilammikkoa imeytyäkseen sopivasti pintaan. Poista ylimääräinen neste ja suopa kostealla rievulla kuurauksen jälkeen.

Levitä kahdesta neljään ohutta kerrosta pohjapinnasta riippuen. Lopputuloksen tulee näyttää vaaleanhoitoiselta, mutta ei mitenkään peittävältä. Kuusilattia vaalenee mäntylattiaa voimakkaammin kuurauksen jälkeen.

Kuivuminen:

Kuurattua lattiaa voi käyttää heti kuurauksen jälkeen, kunhan pinnalla ollut vesi on haihtunut. Pinnan tulee tuntua kuivahkolta ennen uudelleenkuuraamista. Lattia kuivuu nopeammin, jos ylimääräinen neste poistetaan rievulla kuurauksen jälkeen.

Välineiden puhdistus:

Käytä vettä astioiden puhdistamiseen.

Työturvallisuus:

Tuotteella ei ole käyttöön liittyviä työturvallisuusriskejä
Pellavaöljysuopa ei ole itsesyttävää.

10l vettä + 5dl suopaa



Käytä pellavaöljysuovan kanssa aina kylmää vettä.



Sekoita 10 litraan kylmää vettä n. 5dl pellavaöljysuopaa.



Kuuraa lattia uudelleen vasta, kun se on kokonaan kuiva.
Uusi lattia kuurataan 5-7 kertaa ja aikaisemmin kuurattu 2-3 kertaa.