

TOPCOAT | TOPCOAT RAL

ELAPROOF™

• SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN •



ELAPROOF TOP COAT on, silkkimatta 2-komponenttinen pintalakka ElaProof-pinnoille. Käyttö lisää pinnan kulumisen kestoa ja helpottaa puhdistusta.

TUOTEKUVAUS

ElaProof TOPCOAT on vesipohjainen, kirkas, silkkimatta 2-komponenttinen pintalakka, joka pohjautuu korkealaatuiseen, alifaattiseen, matalapäästöiseen PU-hartsiin.

ElaProof TOPCOAT on värinpitävä ja säävaihteluiden kestävä ja se kestää hyvin polttoaineita ja voiteluöljyjä, useimpia liuotimia ja monia muita kemikaaleja. Pinnoitteeseen voi jäädä tahroja, riippuen tahran aiheuttajasta, mutta ne eivät vaikuta pinnoitteen teknisiin ominaisuuksiin.

Asennusmenetelmästä riippuen ElaProof TOPCOATiin voi syntyä hienoinen struktuuri, joka ei kuitenkaan vaikuta pinnoitteen teknisiin ominaisuuksiin. Suosittelemme tekemään koepinnoituksen ennen varsinaisen työn aloittamista.

ASENTAMINEN

Alustan tulee olla rakenteellisesti kestävä, puhdas, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista, kuten rasva, öljy, irtolika tai maali jne. ElaProof TOPCOAT levitetään kuivuneen ElaProof-pinnoitteen päälle.

Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa (A+B), joissa komponentit ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Sekoitus ohje B-osan etiketissä!

Kaada ElaProof TOPCOAT alustalle ja levitä yhdensuuntaisesti telalla (nukka 8-11mm) tai kumilastalla. Telaar tämän jälkeen lyhytnukkaisella mikrokuitutelalla. Viimeistele vielä uudella mikrokuitutelalla yhdensuuntaisesti. Vältä ilmakuplien syntyä asennuksen aikana.

HUOM! Tutustu tuotekorttiin ennen tuotteen käyttöä.

ELAPROOF TOP COAT RAL on, pigmentoitu, silkkimatta 2-komponenttinen pintalakka ElaProof-pinnoille.

TUOTEKUVAUS

ElaProof TOPCOAT RAL on vesipohjainen, kirkas, silkkimatta 2-komponenttinen pintalakka, joka pohjautuu korkealaatuiseen, alifaattiseen, matalapäästöiseen PU-hartsiin.

ElaProof TOPCOAT RAL on värinpitävä ja säävaihteluiden kestävä ja se kestää hyvin ohennettuja happoja ja emäksiä ja monia desinfiointiaineita. Pinnoitteeseen voi jäädä tahroja, riippuen tahran aiheuttajasta, mutta ne eivät vaikuta pinnoitteen teknisiin ominaisuuksiin. Asennusmenetelmästä riippuen tuotteella voi olla kevyt struktuuri, se ei kuitenkaan vaikuta ominaisuuksiin. Tee tarvittaessa testipinnoitus.

Kun levitetään kirkkaita tai värikkäitä värejä, suosittelemme levittämään kaksi kerrosta peittävyden lisäämiseksi. Myös alla oleva massa tulisi olla saman sävyinen kuin pintalakka.

ASENTAMINEN

Alustan tulee olla rakenteellisesti kestävä, puhdas, kuiva ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista, kuten rasva, öljy, irtolika tai maali jne. ElaProof TOPCOAT RAL levitetään kuivuneen ElaProof-pinnoitteen päälle.

Tuote toimitetaan 2-komponenttipakkauksissa (A+B), joissa komponentit ovat oikeassa sekoitussuhteessa. Sekoitus ohje B-osan etiketissä!

Kaada ElaProof Top Coat RAL alustalle ja levitä yhden-suuntaisesti telalla tai kumilastalla. Telaar lyhytnukkaisella mikrokuitutelalla ja viimeistele vielä puhtaalla telalla yhteen suuntaan telaten. Vältä ilmakuplien syntyä asennuksen aikana.

Kuten kaikilla vesipohjaisilla pintalakoilla, on tärkeää työskennellä märkää märeille -tekniikalla, kun tuotetta levitetään, muuten valmiille pinnalle jää telausjälkiä näkyviin. Ylitelausaika ei saisi ylittää 2-5 minuuttia. Avoin aika lakalla on 3-5 minuuttia, jolloin märän pinnoitteen pintaan huoneenlämmössä levitettynä ei jää telausjälkiä. Asennuksen aikana on vältettävä vetoa ja suoraa auringonpaistetta.

HUOM! Tutustu tuotekorttiin ennen tuotteen käyttöä.