

Saumalaasti PB-12 F

Saumaleveys
alk. 3 mm



Jalankulkukilpene



Veden lisäys



Työstettävissä
tuhkateella

Ominaisuudet:

Saumalaasti PB-12 F on nopeasti työstettävä, erittäin hyvin vettä läpäisevä, pakkasen ja sulatussuolan kestävä, kuivana harjattava, painepesurin kestävä, rikkaruohojen läpikasvua ehkäisevä, kulutuksen kestävä ja elastinen.

Vaaleiden kiveysten värisävyt voivat muuttua auringonpaisteessa.

Asennusohjeet:

Saumaleveys alk. 3 mm, saumasyvyyys alk. 30 mm

Alustan lämpötila > +5 °C – korkeintaan +25 °C

-Puhdista saumat vähintään 30 mm:n syvyydeltä (sauman vähimmäisleveys 3 mm). Pinta on ehdottomasti puhdistettava kaikesta liasta ennen saumausta.

Likajäämät on poistettava, koska ne värjäyvät pinnan ja saumat. Kiven reunat on puhdistettava, koska lika, pöly, rasva jne. estävät tarttuvuuden reunoihin.

-Kaada 25 kg kvartsihiekkää sekoitusastiaan. Lisää erillisessä pullossa oleva PB-12 -sideaine kokonaisuudessaan hitaasti sekoituksen aikana. Kaada kiveyksen saumalaasti vähintään 3 minuutin sekoitusajan jälkeen puhtaaseen ämpäriin ja sekoita vielä vähintään 3 minuuttia.

Kokonaissekoitusaika: vähintään 6 minuuttia. Huolehdi siitä, että saumalaasti sekoittuu täysin.

Älä lisää laastisekoitukseen vettä!

-Esikostuta pinta. Imukykyiset pinnat ja korkeammat alustan lämpötilat vaativat voimakkaampaa esikostutusta.

-Levitä laastia vähän kerrallaan saumattavalle pinnalle ja työstä se lastalla voimakkaasti saumoihin. Työstöaika n. 20–30 minuuttia (+20 °C:ssa)

-Puhdista pintaa hienojakoisella lakaisuharjalla, kunnes pinnalla ei enää ole sauma-aine -jäämiä. Lakaise vinosti saumaan päin. Älä käytä poislakaistua ainesta uudelleen.

-Suojaa laastipinta sateelta vähintään 24 tunnin ajan. Älä aseta sadesuojaa suoraan pintojen päälle - ilman on päästävä kiertämään. Pinta kestää kävelyä 24 tunnin kuluttua.

Tutustu tekniseen tiedotteeseen!

Tekniset tiedot:

1K-polybutadieeni

Sekoitusuhde hiekka/sideaine 25:1,2

Työstöaika: n. 20–30 minuuttia +20 °C:ssa

Ominaisarvot:

Tiheys: 1,57g/cm³

Taivutusvetolujuus: 2,65 N/mm²

Puristuslujuus: 5,27 N/mm²

Varastointi:

Varastointia kestävä: 12 kuukautta pakkaselta suojassa

Tutustu myös työstöä ja käyttöä koskeviin teknisiin ohjeisiin ja tietoihin.



Menekki 8 mm:n saumaleveydellä ja 30 mm:n saumasyvyydellä:

Tyyppi	Nupukiveys	Noppakiveys	Mosaiikkikiveys	Laatoitus
Koko	14/16 cm	9/11 cm	4/6 cm	40/40 cm
n. menekki/m ²	4,4 kg	6,5 kg	12,4 kg	1,7 kg

**Basaltti
26,2 kg**