

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## TARTUNTAPOHJUSTE KP



### Tuotekuvaus

Fescon Tartuntapohjuste KP on vesiohenteinen tartuntapohjuste (primer), jota käytetään tartuntapohjusteena Fescon WS- ja Fescoseal A+B-vedeneristysjärjestelmissä. Sisäkäyttöön.

- Alustan esikäsitteilyyn ennen vedeneristystä
- Parantaa tartuntaa
- Harjattava

### Käyttökohteet

- Fescon WS- ja Fescoseal A+B-vedeneristysjärjestelmät
- Betoni- ja sementtipohjaiset tasoitealustat
- Kosteisiin tiloihin soveltuvat kipsilevyt

### Käyttöohjeet

#### Alusta

- Alustan tulee olla puhdas, pölytön, kiinteä ja liikkumaton
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti tartunnan varmistamiseksi
- Aluslattiarakenteen lämpötila on  $> +10^{\circ}\text{C}$
- Fescon WS Vedeneristeellä alustan suhteellisen kosteuden tulee olla  $< 90\% \text{ RH}$ , Fescoseal A+B Vedeneristeellä  $< 95\% \text{ RH}$

#### Sekoitus

- Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Tartuntapohjustetta, 3 osaa vettä
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. lattiakipsi- ja puualustat: Ei ohenneta
- Sekoita tuote ennen käyttöä käänteleillä pakkausta, välttä ravistamista

#### Levitys

- Tartuntapohjuste levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla. Tartuntapohjuste ei saa jäädä lätäköiksi.
- Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen vedeneristeen tai tasoitteen levitystä (1–4 tuntia olosuhteista riippuen)
- Voimakkaasti imevät alustat (esim. paikalla valetut betonilattiat tai saneerauskohteet) pohjustetaan kahteen kertaan. Ensimmäinen käsittely seossuhteella 1:5 (1 osa Tartuntapohjustetta, 5 osaa vettä), toinen käsittely seossuhteella 1:3.
- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä.

#### Muuta huomioitavaa

- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
[www.fescon.fi](http://www.fescon.fi)

- Kosteiden tilojen rakennuslevyjen osalta tarkasta pohjustusohje valmistajalta

### **Jätteenkäsittely**

Varastointi ja jätteen käsittely

Katso erillinen varastointi ja hävitysohje <https://www.fescon.fi/materiaalipankki>

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Päivitetty 18.1.2023 Tulostettu 3.4.2023

## Tekniset tiedot

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Materiaalimenekki</b> | sementtipohjaiset tasoitealustat: valmis seos (seossuhde 1:3 ) n. 10 m <sup>2</sup> /l<br>betonialustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 6 m <sup>2</sup> /l<br>kipsilevyt ja puualustat (ohentamaton): n. 7m <sup>2</sup> /l |
| <b>Olomuoto</b>          | neste  |
| <b>Pakkauskoko</b>       | 5 l ja 10 l  |
| <b>Varastointi</b>       | viileässä, ei alle +6°C, tiivistä suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi   |
| <b>Tiheys</b>            | 1 l = 1 kg   |
| <b>Käyttölämpötila</b>   | +10°C...+25°C (alusrakenne ja sisälämpötila)   |
| <b>Kuivumisaika</b>      | 1 - 4 h olosuhteista ja alustasta riippuen   |
| <b>Ohenne</b>            | vesi   |
| <b>Levitystapa</b>       | harjaamalla  |
| <b>Kuljetus</b>          | lämmin kuljetus  |