

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 11.12.2019 Tulostettu 16.4.2021

FLOW PRIMER



Tuotekuvaus

Harjattava primer alustan esikäsittelyyn ennen lattiatasoitusta. Flow Primer muodostaa hyvän tartuntapohjan lattiatasoitteille, ehkäisee ilmakuplien syntymistä sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Sisäkäyttöön.



- Lattiatasoitteille tarkoitettu tartuntapohjuste
- Kuivuu nopeasti
- Helppo levittää
- Riittoisa
- Parantaa pumpattavien lattiatasoitteiden leviävyyttä
- Ehkäisee ilmakuplien muodostumista

Käyttökohteet

- ontelolaatat
- paikalla valetut betonilattiat
- sementtipohjaiset tasoitteet
- lattiakipsilevyt ja pinnoittamattomat puupohjaiset rakennuslevyt

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Sekoitusuhde

- Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa Flow Primeriä, 3 osaa vettä.
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. lattiakipsi- ja puualustat: Ei ohenneta.
- Sekoita tuote ennen käyttöä kääntelemällä pakkausta, välttä ravistamista.

Alustan esikäsittely

- Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu.
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti tartunnan varmistamiseksi.
- Alustan tulee olla riittävän luja, liikkumaton ja kantokykyinen.
- Aluslattiarakenteen lämpötila on $> +10^{\circ}\text{C}$ ja suhteellinen kosteus $< 95\% \text{ RH}$. Aluslattiarakenteen suhteellinen kosteus vaikuttaa lattiatasoitteen kuivumiseen.

Tartuntapohjusteen levitys

- Flow Primer levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla. Primer ei saa jäädä lätäköiksi.
- Flow Primerin on oltava kuiva ennen lattiatasoitteen levitystä (1–4 tuntia olosuhteista riippuen).
- Voimakkaasti imevät alustat (esim. paikalla valetut betonilattiat) pohjustetaan kahteen kertaan.
- Mikäli lattiatasoitteen pintaan muodostuu ilmakuplia, on se yleensä merkki puutteellisesta pohjustuksesta.
- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä.

Päivitetty 11.12.2019 Tulostettu 16.4.2021

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 11.12.2019 Tulostettu 16.4.2021

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki

Ontelolaatta-alustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 10 m²/l. Paikalla valetut betonialustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 5 m²/l. Lattiakipsilevyt ja puualustat (ohentamaton): n. 7m²/l.

Olomuoto	neste
Pakkauskoko	10 ltr astia
Varastointi	Viileässä, ei alle + 6 °C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 1 vuosi
Käyttölämpötila	+10...+25 °C (aluslattiarakenne ja sisälämpötila)
Kuivumisaika	1 - 4 h olosuhteista riippuen
Ohenne	vesi
Levitystapa	harjaamalla
Kuljetus	lämmin kuljetus

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.