

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

HARKKOLAASTI M100/500 TALVI



Tuotekuvaus

Fescon Harkkolaasti M 100/500 Talvi on muuraussementtiperustainen kuivalaasti. Maksimirakoko on 3,0 mm.

- helppokäyttöinen
- hyvät työstettävyysominaisuudet
- pakkasenkestävä

Käyttökohteet

- kevytsora- ja betoniharkkojen sekä poltettujen tiilien talvimuuraus

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines kylmään veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 2-3 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 5 min. ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyytsaika on noin 0.5 - 1 tuntia.

Talviharkkolaasti on tarkoitettu työskentelyyn lämpötila-alueella +5°C – -15°C. Muuraustöissä noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomais määräyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelma B8 Tiilirakenteet. Ohjeet 2007. SFS-käsikirja 176

Jätteenkäsittely

Jätteet kerätään mekaanisesti ja käsitellään paikallisten ohjeiden mukaisesti. Kovettunut jäte käsitellään rakennusjätteenä.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	n. 4 kg / H75-UH150 n. 7kg / UH200 - RUH380
Vedentarve	2,5 - 3,0 l / 25 kg
Valmista massaa	13-14 l / 25 kg säkki
Olomuoto	jauhe
Väri	harmaa
Maksimiraekoko	3 mm
Pakkauskoko	1000 kg
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
Alin käyttölämpötila	-15°C
Työstettävyyisaika	0,5 - 1 h
Lujuusluokka	M 10
Ominaisleikkauslujuus	> 0.16 N/mm ² (ka)
Kloridipitoisuus	< 0,01 %

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.