

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 15.9.2020 Tulostettu 16.4.2021

KUITULAASTI FL



Tuotekuvaus

Fescon Kuitulaasti FL on lisäaineistettu, polymeerimodifioitu sementtiperustainen kuiva-laasti, johon on lisätty muovikuituja. Maksimiraekoko on 0,6 mm.

- helppokäyttöinen
- erinomainen säänkesto
- hyvät työstettävyyssominaisuudet
- hyvä tartunta alustaan
- ruiskutettava
- erillisiä tartunta-aineita ei tarvita
- hierrettävä
- kloriditon

Käyttökohteet

- betoni-, kevytbetoni- ja tiilipintojen rappaus
- betoni-, kevytbetoni- ja kevytsoraharkkopintojen rappaus

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 1-2 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min. ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan laastin oikea notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyyssika on noin 2 tuntia.

Alusta puhdistetaan kauttaaltaan irtopölystä ja liasta. Rapattava pinta kostutetaan mattakosteaksi ennen rappaustyön aloittamista. Paras kostutusajankohta on edellinen ilta.

Fescon Kuitulaasti ruiskutetaan alustaan kauttaaltaan 3-5 mm:n vahvuisena kerroksena. Haluttaessa laastin voi levittää myös käsin teräslastalla. Pinta oikaistaan levittämällä kuitulaastin päälle toinen 3-5 mm:n vahvuinen kuitulaastikerros ennen pinnoitusta. Pinnoituksessa käytetään Fescon Julkisivupinnoitteita.

Rappauspinta jälkihoidetaan kostuttamalla sitä vedellä. Jälkihoidon tarve riippuu olosuhteista ja sen tulisi kestää vähintään 1-3 vrk.

Jätteenkäsittely

Jätteet kerätään mekaanisesti ja hävitetään paikallisten ohjeiden mukaisesti. Kovettunut jäte käsitellään rakennusjätteenä.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 15.9.2020 Tulostettu 16.4.2021

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	6 - 10 kg/m ² / kerros
Vedentarve	5 - 6 l / 25 kg
Olomuoto	jauhe
Väri	harmaa
Maksimiraekoko	0,6 mm
Pakkauskoko	25 Kg
Varastointi	kuivassa paikassa n. 1 vuosi
Kerrospaksuus	3-5 mm
Alin käyttölämpötila	+ 5°C
Työstettävyyisaika	2 h
Paloluokka	A1

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.