

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

MUURAUSSLAASTI M100/600 TALVI



Tuotekuvaus

Fescon Muurauslaasti M 100/600 Talvi on muuraussementtiperustainen kuivalaasti. Maksimiraekoko on 2,0 mm.

- helppokäyttöinen
- hyvät työstettävyysominaisuudet
- pakkasenkestävä
- saatavana 20 vakioväriä. Väriälliset tuotteet ovat tilaustuotteita, kts. toimitusehdot

Käyttökohteet

- tiilien muuraus lämpötila-alueella +5°C – -15°C

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 2-3 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 5 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyytsaika on noin 1 tunti.

Tarkoitettu tiilien muuraukseen lämpötilan ollessa +5°C – -15°C. Muuraustöissä noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomais määräyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelma B8 Tiilirakenteet. Ohjeet 2007. SFS-käsikirja 176

Jätteenkäsittely

Jätteet kerätään mekaanisesti ja hävitetään paikallisten ohjeiden mukaisesti. Kovettunut jäte käsitellään rakennusjätteenä.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	n. 1,2 kg / MRT n. 1,5 kg / NKH n. 1,7 kg / NRT
Vedentarve	3,0-3,5 l / 25 kg
Valmista massaa	13-14 l / 25 kg säkki
Olomuoto	jauhe
Väri	värikartan mukaan
Maksimiraekoko	2 mm
Pakkauskoko	1000 kg
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
Alin käyttölämpötila	-15°C
Työstettävyyisaika	1 h
Lujuusluokka	M 5
Ominaisleikkauslujuus	> 0.16 N/mm ² (ka)
Kloridipitoisuus	< 0,01 %
Vedenimukerroin	0,38 kg / (m ² *√min)

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.