

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## POHJATASOITE VF



### Tuotekuvaus

Fescon Pohjatasoite VF on sisäseinien pohjatasoite, jonka sideaineena on sementti.



### Käyttökohteet

- seinäpinnat ja kattopinnat sekä kuivissa että kosteissa tiloissa
- soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille
- vanhoissa maalipinnoissa tartuntalaastina käytetään Fescon Saneerauslaastia
- tasoiteta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen, pehmeille kalkkisementtirappauksille eikä vesiliukoisille tasoitepinnoille.
- pohjatasoitteena pinnanvahvistuskankaan kiinnittämiseen vedenkestävillä valmisliimoilla

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

### Käyttöohjeet

Tarkista tasoitteen vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä 1-2 minuuttia. Anna tasoitteen seistä noin 10 minuuttia, ja tee lyhyt uusintasekoitus. Valmiin tasoitteen työstettävyyaika on noin 4 tuntia.

Ennen tasoitteen levitystä kuivat ja vettä imevät alustat kostutetaan.

Tasoite levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen. Tasoitepinnan voi tapetoida, laatoittaa tai maalata sementinkestävillä maaleilla. Pinnan voi myös hiertää kostealla sienellä. Hierto tehdään kun tasoitepinta on hieman kovettunut.

Kuivissa olosuhteissa tasoitepinta kostutetaan vesisumutuksella.

### Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoaikaan.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Päivitetty 2.2.2021 Tulostettu 16.4.2021

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Vedentarve</b>	5,6 - 6,4 l / 20kg
<b>Olomuoto</b>	jauhe
<b>Sideaine</b>	sementti
<b>Väri</b>	harmaa
<b>Maksimiraekoko</b>	0,6 mm
<b>Pakkauskoko</b>	20 kg
<b>Varastointi</b>	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
<b>Kerrospaksuus</b>	1 - 5 mm
<b>Alin käyttölämpötila</b>	+ 10°C
<b>Työstettävyysaika</b>	4 h
<b>Päällystettävyys</b>	maalaukset, tapetointi ja laatoitus
<b>Kovettumisaika</b>	n. 1 vrk + 20°C , n. 3 vrk +10°C kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta
<b>Puristuslujuus</b>	28 vrk n.10 Mpa
<b>Tartuntalujuus</b>	> 0,5 MPa ( betonipinnalle )
<b>Paloluokka</b>	A1
<b>Rasitusluokat</b>	RL 01 - RL 05
<b>Vedenkestävyys</b>	Vedenkestävä

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.