

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Päivitetty 15.2.2021 Tulostettu 16.4.2021

## SANEERAUSLAASTI SSL LITE



### Tuotekuvaus

Fescon Saneerauslaasti SSL Lite on sementtiseideaineinen, vaalea, valumaton, kevennetty, M1-luokiteltu kiinnityslaasti. Mahdollistaa laatoituksen ilman nauhoja tai muita välikkeitä, tutkimusraportti VTT-S-05228-16. Pakkasenkestävä kiinnityslaasti, testausseoste VTT-S-05228-16. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön.

- Erinomaiset työstettävyyssominaisuudet
- Jopa kolmanneksen riittoisampaa kuin perinteiset kiinnityslaastit
- Hyvä tartuntalujuus ( $>0,5 \text{ N/mm}^2$ )
- Täyttää C1 vetolujuusvaatimuksen
- S1 joustoluokitus
- Valumaton (T)
- Pidentetty avoin aika (E)
- Lattialämmityslattioille
- Pakkasenkestävä

### Käyttökohteet

- Soveltuu betoni-, laatta-, muovi-, maali- ja Fescon vedeneristeellä pinnoitetuille seinä- ja lattiapinnoille. Sisä- ja ulkokäyttöön sekä lattialämmityslattioille.

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

### Käyttöohjeet

#### Alusta

- Puhdas, ehjä, pölytön ja tasainen
- Mikäli laatoitus tehdään vanhan pinnoitteen päälle on vanhan pinnoitteen tartunta varmistettava ja pohja karhennettava.
- Riittävä lujuus ja kantokyky
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen laatoitusta
- Lämpötila  $+ 10^\circ\text{C} - + 30^\circ\text{C}$
- Irtonaiset pinnoitteet, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti

#### Käyttöohjeet

- Säkkillinen (15kg) tasoitetta sekoitetaan n. 5,7 litraan kylmää vettä
- Sekoita porakonevispilällä tai vastaavalla annoskoosta riippuen 1- 2 minuuttia. Koko säkille 2 min. Alle 5 kg:lle riittää 1 min.
- Anna laastin tekeytyä 10 minuuttia.
- Tee 15 sekunnin uusintasekoitus ennen käyttöä.



Päivitetty 15.2.2021 Tulostettu 16.4.2021

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

- laasti levitetään alustaan voimakkaasti painaen ja kammataan auki.
- Työaika n. 2 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut laasti poistetaan mekaanisesti
- Laastin levityslastan hammaskoko on valittava kiinnitettävän laatan koon ja tartuntapinnan mukaan.

### **Saumaus**

- Saumaus n. 1 vrk:n kuluttua imeville alustoille, tiiviillä alustoilla ja vesieristetyillä pinnoilla saumaus 2-5 vrk:n kuluttua.

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.

### **Jätteenkäsittely**

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoon.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	n. 2 kg / m <sup>2</sup> alustasta ja laatasta riippuen
<b>Vedentarve</b>	n. 5,7 l / 15 kg
<b>Sideaine</b>	erikoissementti ja polymeeriseos
<b>Väri</b>	vaalea
<b>Maksimiraekoko</b>	0,6 mm
<b>Pakkauskoko</b>	15 kg
<b>Varastointi</b>	1 vuosi kuivassa
<b>Alin käyttölämpötila</b>	+ 10°C
<b>Työstettävyyisaika</b>	n. 2 h
<b>Avoin aika</b>	n. 20 min
<b>Saumattavissa</b>	1 - 5 vrk

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.