

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 6.3.2019 Tulostettu 16.4.2021

SAVIUUNILAASTI SUL



Tuotekuvaus

Fescon Saviuunilaasti on erikoislaasti, jonka pääsideaineena on savi ja runkoaineena luonnonhiekkä max. raekoko 1,5 mm.

- helppokäyttöinen
- hyvät työstettävyyssominaisuudet

Käyttökohteet

- poltetusta tiilistä tehtävien, puilla lämmitettävien tulisijojen ja hormien muuraus sisätiloissa

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 4-5 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 10 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyytsaika on noin 3 tuntia.

Alin työskentelylämpötila on +5°C. Myös tiilien ja laastin lämpötilan tulee olla suurempi kuin +5°C, ja tiilien pitää olla kuivia ja imukykyisiä. Muuraus tehdään n.10-13 mm saumalla tai avosaumamuurauksena, jolloin jälkisaumaus n.15 tehdään Fescon Saumauslaastilla. Kylmän hormiosuuden (yläpohjan yläpuolinen hormi) muurauksessa käytetään Fescon Muurauslaastia ja säänkestäviä tiililaatuja. Muuraustöissä noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomais määräyksiä.

Muurauksen jälkeen lämpötilan on oltava yli + 5°C vähintään 5 vuorokauden ajan. Ennen käyttöönottoa rakenteen annetaan kuivua 2-3 viikkoa luukut ja pellit auki. Ensimmäinen varovainen lämmitys tehdään esim. lämpöpuhaltimella. Seuraavat 3-5 päivää lämmitetään varovasti pienellä tulella. Luukut ja pellit jätetään auki jokaisen kuivauslämmityksen jälkeen.

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanotto paikkaan.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	0,8 kg/täystiili (257x123x57) 1,0 kg/reikätiili (257x123x57) 1,3 kg/reikätiili (257x130x75)
Vedentarve	n.5 l / 25 kg
Valmista massaa	15 l / 25 kg
Olomuoto	jauhe
Väri	harmaa
Maksimiraekoko	1,5 mm
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
Alin käyttölämpötila	+ 5°C
Työstettävyyssaika	3 h

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.