

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

Päivitetty 12.2.2021 Tulostettu 16.4.2021

## TALVIMUURAUSSLAASTI TML



### Tuotekuvaus

Fescon Talvimuurauslaasti on muuraussementtiperustainen kuivalaasti talvimuuraukseen. Maksimiraekoko on 3,0 mm.

- helppokäyttöinen
- hyvät työstettävyyssominaisuudet

### Käyttökohteet

- kevytsora- ja betoniharkkojen sekä poltettujen tiilien talvimuuraus

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

### Käyttöohjeet

Tarkista laastin vedentarve säkistä. Lisää kuiva-aines kylmään veteen ja sekoita betonisekoittajalla noin 10 min. Pakkosekoittajalla ja porakonevispilällä riittää noin 2-3 min. sekoitus. Anna laastin seistä noin 5 min., ja tee lyhyt uusintasekoitus. Uusintasekoituksessa haetaan oikea laastin notkeus lisäämällä lopullinen vesimäärä. Maksimivesimäärää ei kannata lisätä heti alussa. Valmiin laastin työstettävyyss aika on noin 0,5 - 1 tuntia.

Talvimuurauslaasti on tarkoitettu muuraukseen työskentely lämpötila-alueella -15°C...+ 5°C. Muuraustöissä noudatetaan suunnittelijoiden ohjeita ja viranomais määräyksiä. Suomen rakentamismääräyskokoelma B8 Tiilirakenteet. Ohjeet 2007. SFS-käsikirja 176.

### Jätteenkäsittely

Jätteet kerätään mekaanisesti ja käsitellään paikallisten ohjeiden mukaisesti. Kovettunut jäte käsitellään rakennusjätteenä.



Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	n. 4 kg / H75 - UH150 n. 7 kg / UH200 - RUH380
<b>Vedentarve</b>	2,5 - 3,0 l / 25 kg
<b>Valmista massaa</b>	13-14 l / 25 kg säkki
<b>Olomuoto</b>	jauhe
<b>Väri</b>	harmaa
<b>Maksimiraekoko</b>	3 mm
<b>Varastointi</b>	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
<b>Alin käyttölämpötila</b>	-15°C
<b>Työstettävyyssaika</b>	0,5 - 1 h
<b>Lujuusluokka</b>	M 10
<b>Paloluokka</b>	A1
<b>Kloridipitoisuus</b>	< 0,01 %

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.