

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

TARTUNTAPOHJUSTE



Tuotekuvaus

Fescon Tartuntapohjuste on vesiohenteinen dispersio, se muodostaa hyvän tartunnan Fescon Vedeneristeelle ja Fescon tasoitteille. Lisäksi ehkäisee ilmakuplien syntymistä sekä estää tasoitteessa olevan veden liian nopean imeytymisen alustaan. Sisäkäyttöön.

Sertifikaatti nro VTT-C-870-06.

- Fescon Vedeneristejärjestelmään sopiva tartuntapohjuste
- Soveltuu kaikille tasoitteille
- Seinätasoiheen kulutuskestävyyden parantaminen

Käyttökohteet

- Ontelolaatat, paikalla valetut betonilattiat, sementtipohjaiset tasoitteet, lattiakipsilevyt ja pinnoittamattomat puupohjaiset rakennuslevyt.
- Fescon Vedeneristejärjestelmän tartuntapohjuste

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Sekoitusuhde

- Betonialustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: 1 osa tartuntapohjustetta, 3 osaa vettä.
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsilevyt ja puualustat: Ei ohenneta.
- Sekoita tuote ennen käyttöä kääntelemällä pakkausta, vältä ravistamista.

Alustan esikäsittely

- Alusta on puhdas, kiinteä ja pölytön sekä imuroitu.
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet on poistettu mekaanisesti tartunnan varmistamiseksi.
- Alustan tulee olla riittävän luja, liikkumaton ja kantokykyinen.
- Alusrakenteen lämpötila on $> +10\text{ °C}$ ja suhteellinen kosteus $< 95\text{ \% RH}$ (vedeneristeiden alla $< 90\text{ \% RH}$).

Tartuntapohjusteen levitys

- Fescon Tartuntapohjuste levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla. Tartuntapohjuste ei saa jäädä lätkäköiksi.
- Fescon Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen lattiatasoiheen tai vedeneristeiden levitystä (1–4 tuntia olosuhteista riippuen).
- Voimakkaasti imevät alustat (esim. paikalla valetut betonilattiat) pohjustetaan kahteen kertaan.



Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

- Mikäli lattiatasoitteen pintaan muodostuu ilmakuplia, on se yleensä merkki puutteellisesta pohjustuksesta.
- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä.

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoon.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki

Tiiviit alustat:ontelolaatta-alustat ja sementtipohjaiset tasoitealustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 10 m²/l. Huokoinen alusta:paikalla valetut betonialustat: valmis seos (seossuhde 1:3) n. 6 m²/l.Kipsilevyt ja puualustat (ohentamaton): n. 7m²/l.

| | |
|------------------------|---|
| Pakkauskoko | 1 l, 3 l, 10 l |
| Varastointi | Viileässä, ei alle + 6 °C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa enintään 2 vuotta. |
| Tiheys | 1 l = 1 kg |
| Käyttölämpötila | +10...+25 °C (alusrakenne ja sisälämpötila) |
| Kuivumisaika | 1 - 4 h olosuhteista riippuen |
| Ohenne | vesi |
| Levitystapa | harjaamalla |
| Kuljetus | lämmiin kuljetus |

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.