

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 15.2.2021 Tulostettu 16.4.2021

TARTUNTAPOHJUSTE KP



Tuotekuvaus

Fescon Tartuntapohjuste KP on vesiohenteinen primer, jota käytetään tartuntapohjusteena Fescoseal A+B vedeneristysjärjestelmässä ja Fescon WS vedeneristysjärjestelmässä. Sisäkäyttöön.



Käyttökohteet

- Betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet, kipsikartonkilevyt.

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Sekoitus

- Betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1 osa tartuntapohjustetta ja 3 osaa vettä
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi, puu, lastulevy ja kipsikartonkilevy: ei ohenneta

Alustan esikäsittely

- Alustasta poistetaan lika, pöly, sementtiliima sekä kaikki irtoava aines.

Tartuntapohjusteen levitys

- Hyvin sekoitettu tartuntapohjuste levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla (välttää lätköitymistä)
- Tartuntapohjusteen on oltava kuiva ennen jatkokäsittelyä, kuivumisaika 1-4 h riippuen olosuhteista.
- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä
- Voimakkaasti imeville alustoille (esim. paikallavaletuille betonilattioille) 2 käsittelykertaa

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoon.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	tiivit pinnat: n. 10 m ² / l huokoiset pinnat: n. 6 m ² / l
Pakkauskoko	5 l
Varastointi	lämpimässä 1 vuosi
Tiheys	1 l = 1 kg
Alin käyttölämpötila	+ 10°C
Kuivumisaika	1 - 4 h olosuhteista riippuen
Ohenne	vesi
Levitystapa	harjaamalla
Kuljetus	lämmin kuljetus

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.