

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 24.3.2021 Tulostettu 16.4.2021

TÄYTTÖLAASTI TLR



Tuotekuvaus

Fescon Täyttölaasti TLR on nopeasti kovettuva ja kuivuva täyttömassa sisäseinäpinnoille sekä kuiviin, kosteisiin ja märkätiloihin.

Käyttökohteet

- seinäpinnat ja kattopinnot sekä kuivissa, kosteissa että märkätiloissa
- soveltuu betonin, rappauksen, harkkopinnan, kevytbetonin, kalkkiehkekatiilen ja poltetun tiilen oikaisuihin, roilojen täyttöihin ja paikkauksiin.
- valmis pinta soveltuu laatoitusalusksi sekä voidaan vedeneristää Fescon Vedeneristeellä
- vanhoissa maalipinnoissa tartuntalaastina käytetään Fescon Saneerauslaastia
- täyttölaastia ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen, pehmeille kalkkisementtirappauksille eikä vesiliukoisille tasoitepinnoille.
- voidaan tarvittaessa ylitasoittaa Fescon seinätasoitteilla.



Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Tarkista laastin vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä tai muulla soveltuvalla sekoituskalustolla 1-2 minuuttia. Valmiin tasoitteen työstettävyyssäika on noin 20-30 min.

Pintojen tulee olla kiinteät, puhtaat ja pölyttömät. Heikko ja irtonainen aines poistetaan huolellisesti. Ennen laastin levitystä kuivat ja vettä imevät alustat kostutetaan vedellä tai Fescon Primeillä.

Täyttölaastin levitys

Laasti levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Jos tehdään useampia laastikerroksia voi edellisen kerroksen antaa kovettua tai tehdään uusintarappaus märkää märälle menetelmällä. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen laastikerroksen levityksen jälkeen.

Tasoitteen levitys

Tasoite levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen.

Pinnoitus

Voidaan ylitasoittaa tai vedeneristää noin 24 tunnin kuluttua.

Kuivissa olosuhteissa tasoitepinta kostutetaan vesisumutuksella.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteiden vastaanottoon.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	1 mm:n kerros n. 1,5 kg/m ²
Vedentarve	max 3,8 l / 20 kg
Olomuoto	jauhe
Sideaine	portlandsementti, aluminaattisementti, kipsi
Väri	harmaa
Maksimiraekoko	1,2 mm
Pakkauskoko	20 kg
Varastointi	varastointiaika kuivassa paikassa 1 vuosi
Kerrospaksuus	Osittelu 5 - 50 mm, ylitasoitus 5 - 30 mm
Alin käyttölämpötila	+ 10°C
Työstettävyysaika	20 - 30 min
Päällystettävyys	voidaan ylitasoittaa tai vedeneristää n. 1 vrk rappauksesta. Alustan suhteellinen kosteus < 85% RH
Kovettumisaika	n. 1 vrk + 20 °C , n. 3 vrk +10 °C kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta
Tartuntalujuus	> 0,5 MPa (betonipinnalle)
Paloluokka	A1
Vedenkestävyys	vedenkestävä
Päästöluokitus	täyttää rakennusmateriaalien päästöluokan M1

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.