

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## TIILITASOITE TTF



### Tuotekuvaus

Fescon Tiilitasoite TTF on sisäseinien sementtiseideaineinen tasoite.

### Käyttökohteet

- seinäpinnat ja kattopinnat sekä kuivissa, että kosteissa tiloissa
- soveltuu harkko-, tiili-, kevytbetoni-, tiilitasoite ja rappaus pinnoille
- vanhoissa maalipinnoissa tartuntalaastina käytetään Fescon Saneerauslaastia
- tasoitetta ei voi käyttää lattioiden tasoitukseen, pehmeille kalkkisementtirappauksille eikä vesiliukoisille tasoitepinnoille.
- pinnanvahvistuskankaan kiinnittämisessä valmisliformoilla pohjatasoitteena on käytettävä Fescon tasoitteita VF, VHF tai WTT.



Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

### Käyttöohjeet

Tarkista tasoitteen vedentarve pakkauksesta. Lisää kuiva-aines veteen ja sekoita porakonevispilällä 1-2 minuuttia. Anna tasoitteen seistä noin 10 minuuttia, ja tee lyhyt uusintasekoitus. Valmiin tasoitteen työstettävyyssika on noin 4 tuntia.

Ennen tasoitteen levitystä kuivat ja vettä imevät alustat kostutetaan.

### Tasoitteen levitys

Tasoite levitetään alustalle joko tasoiteruiskulla tai teräslastalla. Ylimääräisen tasoitteen voi ottaa talteen ja käyttää uudelleen. Kun tehdään useampia tasoitekerroksia annetaan edellisen kerroksen kovettua täysin ennen uuden kerroksen levittämistä. Kovettuminen kestää olosuhteista riippuen 1-2 vuorokautta. Tarvittaessa kuivunut pinta hiotaan jokaisen tasoitekerroksen levityksen jälkeen.

### Pinnoitus

Tasoitepinnan voi tapetoida, laatoittaa tai maalata sementinkestävillä maaleilla. Pinnan voi myös hiertää kostealla sienellä. Hierto tehdään kun tasoitepinta on hieman kovettu

Kuivissa olosuhteissa tasoitepinta kostutetaan vesisumutuksella.

Likaantunut tasoitepinta voidaan imuroida, tasoittaa uudelleen, maalata tai tapetoida maalin- tai tapetinvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

### Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjt, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoaikaan.

Hämeenkatu 9  
05800 HYVINKÄÄ  
Puh. 020 789 5900  
www.fescon.fi

## Tekniset tiedot

<b>Materiaalimenekki</b>	1 mm:n kerros n. 1,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Vedentarve</b>	4,8 - 5,6 l / 20 kg
<b>Olomuoto</b>	jauhe
<b>Sideaine</b>	sementti
<b>Väri</b>	harmaa
<b>Maksimiraekoko</b>	0,6 mm
<b>Pakkauskoko</b>	20 kg
<b>Varastointi</b>	varastointiaika kuivassa paikassa n.1 vuosi
<b>Kerrospaksuus</b>	2 - 10 mm
<b>Alin käyttölämpötila</b>	+ 10°C
<b>Työstettävyyss aika</b>	4 h
<b>Päällystettävyy s</b>	maalau s, tapetointi ja laatoitus
<b>Kovettumisaika</b>	n. 1 vrk + 20°C , n. 2 vrk +10°C kuivumisaika riippuu kerrosvahvuudesta ja kuivumistilan kosteudesta
<b>Puristuslujuus</b>	28 vrk n 5 MPa
<b>Tartuntalujuus</b>	> 0,5 MPa ( betonipinnalle )
<b>Paloluokka</b>	A1
<b>Vedenkestävyy s</b>	vedenkestävä

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.