

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

VEDENERISTE



Tuotekuvaus

Fescon Vedeneriste on vesiohenteinen, 1-komponenttinen, kuituvahvistettu synteettiseen kumilateksiin perustuva vedeneristyspinnoite. Sertifikaatti nro VTT-C-870-06.

- Helposti levittyvä
- Riittävä kuivakalvopaksuus helposti kahdella käsittelykerralla
- Hyytelömäinen

Käyttökohteet

- Lattioiden ja seinien vedeneristys sisätiloissa silloin, kun pinnoitteeksi tulee keraamiset laatat
- Ei sovellu ulkokäyttöön, eikä tiloihin, jotka ovat jatkuvassa vesirasituksessa esim. uima-altaat
- Ei saa jäätyä kuivanakaan, esim. ulkosaunat

Tuote soveltuu käytettäväksi Joutsenmerkityissä kohteissa.

Käyttöohjeet

Sekoitus

- Sekoita eriste tarvittaessa ennen käyttöä

Alustan esikäsittely

- Alustan on oltava kuiva, pölytön ja tasainen, luja ja liikkumaton
- Sementtiliima, heikko tai rapautunut pinta on poistettava
- Epätasaiset lattiat tasoitetaan Fescon lattiatasoitteella ja seinät Fescon Märkätilatasoite WTT:llä
- Alustat käsitellään Fescon Tartuntapohjusteella ohjeen mukaisesti
- Lattialämmitys on kytkettävä pois 2 vrk ennen vedeneristystä

Vedeneristeen levitys

Huoneen ja alustan lämpötila on oltava + 10 - + 30 °C. Betonialustan kosteuden tulee olla alle 90% RH. Työskentelyolosuhteiden tulee pysyä samana koko työskentelyn ajan.

Levitä vedeneristettä ensin nurkkiin, kulmiin, liitoskohtiin, läpivienteihin ja lattiakaivon kohdalle.

Kiinnitä vedeneristysnauha näihin kohtiin pensselillä tai telaamalla. Varmista, että nauha on läpivettynyt. Laita lattiakaivon kohdalle 2 x 30 x 30 cm kuitukangas tai kaivolaippa jousto KL-B 370x370 mm (asennetaan kuivuneeseen tartuntapohjusteeseen). Lattiakaivon sisäpuolelle ei laiteta vedeneristettä.

Levitä sen jälkeen vedeneristettä koko käsiteltävälle alueelle. Anna kuivua 4 - 8 tuntia. Vedeneriste on kuivuttuaan harmaa. Levitä toinen kerros vedeneristettä. Anna kuivua 12 tuntia ennen laatoituksen aloittamista. Leikkaa lattiakaivon kohdalle 40 mm kaivon halkaisijaa pienempi reikä, taita ja kiristä kangas kiristerenkaalla kaivon sisäreunoille. Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä työn päätyttyä.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Jätteenkäsittely

Kovettunut tuote ja tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätteen vastaanottoon.

Hämeenkatu 9
05800 HYVINKÄÄ
Puh. 020 789 5900
www.fescon.fi

Päivitetty 3.2.2021 Tulostettu 16.4.2021

Tekniset tiedot

Materiaalimenekki	seinät: n. 0,7 l / m ² lattiat: n. 1,0 l / m ²
Pakkauskoko	3 l ja 12 l
Varastointi	lämpimässä 18 kk
Tiheys	1 l = 1,3 kg
Alin käyttölämpötila	+ 10°C
Kuivumisaika	1 - 8 h / 1. käsittely. Toisen käsittelykerran jälkeen n. 12 h ennen laatoitusta (värimuutos)
Kalvopaksuus	0,4 mm / seinä, 0,6 mm / lattia
Levitystapa	sivellin tai tela
Kuljetus	lämmin kuljetus

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.