

Katto-AIRISTO

01-02-2011

MAALITYYPPI

Vesiohenteinen akrylaattipohjainen ulkokattomaali. Maalaustarvikeryhmä 39.3.

KÄYTTÖKOHEET

Mineriitti- ja betonitiilikatot.

TEKNISET TIEDOT

Tiheys	n. 1.35 kg/dm ³
Kuiva-ainepitoisuus	yli 50 paino-%
VOC-pitoisuus	enintään 140 g/l
Riittoisuus	3-8 m ² /l
Sävyt	Valkoinen, A- perusmaali ja väritön, sävytettävä C-perusmaali, musta ja punainen

KÄYTTÖTIEDOT

Suosittelava kerrosmäärä	2 kerrosta
Levitystapa	Sivellin, tela, korkeapaineruisku
Esikäsitteily/käyttöohjeet:	Maalattava pinta tulee pestä huolellisesti kohteeseen sopivalla pesuaineella ja painepesurilla pyörivillä suuttimilla, jotta maalattava pinta rikkoutuu ja tulee huokoiseksi. Huolellinen pesu on hyvin tärkeätä, koska maali tarttuu paremmin puhtaaseen alustaan. Jos käsiteltävällä pinnalla on irtoavia hiukkasia, likaa tai vanhaa maalia, uusi maali tarttuu heikosti ja saattaa irrota. Asbestia sisältävän alustan esikäsitteilyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöksessä 1380/94 määriteltyjä suojoitoimenpiteitä. Maali ohennetaan ensimmäisellä käsitteilykerralla vedellä noin 50 %. Toinen ja lopullinen käsitteilykerta maalataan ohentamattomalla maalilla.
Maalausolosuhteet	Lämpötila vähintään + 5 °C ja ilman suhteellinen kosteus alle 80 %. Paras maalausolosuhde on pilvipoutainen sää.
Kuivumisaika, + 20°C	50-60 min, päälle maalattavissa 2-6 h kuluttua.
Ohenne/Puhdistus	Vesi

MAALI ON SEKOITETTAVA HYVIN ENNEN KÄYTTÖÄ !

VARASTOINTI, TURVALLISUUS JA KULJETUS

Varastointiaika	vähintään 12 kk (avaamaton astia)
Varastointilämpötila	yli +5°C EI SAA JÄÄTYÄ !
UN-nro:	-
ADR/RID:	-
IMCO:	-

VALMISTAJA: GVK Coating Technology, PL 96, 21601 PARAINEN, 020-7498770

Tuoteseloste on laadittu Teidän avuksenne. Seloste perustuu teoreettisiin arvoihin sekä käytännön kokemuksiin. Emme vastaa tämän selosteen tiedon tai yksittäisten ohjeiden vääринymmäryksestä. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- tai työolosuhteisiin, voimme ainoastaan taata laadun olevan laadunvarmistuksemme mukaista.