



- *Katon kaunistaa* -

PELTIKATTOMAALI

Plåttaksfärg

PUOLIHIMMEÄ • HALVMATT

GEVEKO

Peltikattomaali puolihimmeä

Erikoisakryyli maali uusille, pohjamaalatuille tai aikaisemmin pintamaalatuille teräs- ja peltipinnoille ulkona. Sisältää ruosteenestoaineita. Nopeasti kuivuva ja hyvin alustaan tarttuva, mikä tekee maalipinnasta sateen kestäväen jo n. 5 tunnissa.

Käyttökohteet: Uudet, pohjamaalatut galvanoidut, sinkityt kattopinnat tai aikaisemmin pintamaalatut teräs-, metalli-, alumiini- ja peltipinnat.

Esikäsittely: Uudet pinnat puhdistetaan ja harjataan peltipesulla tai 10 % fosforihappoliuoksella sekä huuhdellaan vedellä. Vähintään yksi vuotta vanhat, mutta vielä hyväkuntoiset käsittelemättömät galvanoidut peltipinnat puhdistetaan liasta ja rasvasta pesemällä tehokkaalla puhdistusaineella tai kuumalla (80–90 °C) vedellä sekä huuhtelemalla vedellä. Kuivuttuaan pinnat pohjamaalataan peltikattopohjamaalilla (esim. Ruosteenestomaalilla).

Aikaisemmin maalatut pinnat puhdistetaan liasta ja rasvasta sekä vanhasta irtoavasta maalista käyttäen teräsharjaa tai tarvittaessa vesi-hiekkapesua. Pinnat pestään tehokkaalla puhdistusaineella ja tarpeen mukaan rasvaa liottavalla aineella sekä huuhdellaan vedellä. Ruostuneet kohdat poistetaan teräsharjalla, jonka jälkeen pohjamaalataan Ruosteenestomaalilla.

Työolosuhteet: Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötila oltava yli +8 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Älä maalaa suoraan auringonpaisteessa, kosteahkolle pinnalle tai jos sateen riski on suuri.

Käyttöohjeet: Maali sekoitetaan huolellisesti. Sävyerojen välttämiseksi on yhtenäistä pintaa maalattaessa varattava riittävä määrä maalia samaan astiaan. Maali levitetään tasaisesti siveltimellä, telalla tai ruiskulla vähintään kahteen kertaan. Maalaa mieluummin useampi ohut kerros kuin muutama paksu. Erityisen rasittaville sääoloille alttiina oleville kattopinnoille suositellaan maalattavaksi ylimääräinen maalikerros.

Kuivumisaika: Maalattu pinta on kosketuskuiva 2–4 tunnissa, sateen kestävä 4–5 h ja päälle maalattavissa 24 h kuluttua (+20 °C, RH 50 %). Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

Riittoisuus: 5–6 m²/l per kerros.

Mahdollinen ohennus: Vesi.

Puhdistus: Mahdolliset roiskeet ja maalitahrat poistettava/puhdistettava heti ennen maalin kuivumista. Ylimääräinen maali poistetaan työvälineistä, ne pestään ja huuhdellaan vedellä.

Varastointi: Säilytetään pakkaselta suojattuna. Pakkaus suljetaan huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avatun purkin säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla.


Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, maa-perään eikä vesistöön. Tyhjät kuivat pakkaukset toimitetaan metallikierrätykseen, nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

Sävyohjeet: A-perusmaali (valkoinen) ja C-perusmaali. A-perusmaali voidaan käyttää sekä valkoisena että sävytettyinä. Vakiosävyt: musta, vanha kupari, punainen, vihreä.


Maalaustarvikeryhmä: 36.1 **Kiiltoryhmä:** 4 (puolihimmeä)

Haitallista vesieliölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. EU:n VOC raja-arvo on (kat. A/i) on 140 g/l 2010. Tuote sisältää VOC enintään 140 g/l.


SUOJELTAVA PAKKASELTA



Musta / Svart



Vanha kupari / Gammal koppar



Punainen / Röd



Vihreä / Grön

Plättaksfärg halvmatt

Specialakrylmålfärg för nya, grundmålade plåttak eller tidigare målade plåtytor utomhus. Innehåller rostskyddsämnen. Snabbtorkande och fäster bra vid underlaget, vilket gör målfärgsytan regntålig redan efter ca 5 h.

Användningsområden: Nya, grundmålade ytor av galvaniserad eller förzinkad takplåt eller tidigare målade stål-, metall-, aluminium- och plåtytor.

Förbehandling: Nya ytor rengörs och borstas med plättvätt eller 10 % fosforsyralösning samt sköljs med vatten. Obehandlade galvaniserade plåtytor, som är minst ett år gamla men ännu i gott skick, rengörs från smuts och fett genom att tvätta med ett lämpligt tvättmedel, eller med hett (80-90°C) vatten, och skölja med vatten. Ytan grundmålas med plättgrundfärg då den torkat.

Tidigare målade ytor rengörs från smuts och fett, gammal löst sittande målfärg skrapas loss: Använd stålborste eller sandblåstra vid behov. Ytan tvätas med lämpligt, effektivt tvättmedel och vid behov ett fettlösende medel samt sköljs med vatten. På ställen som har rostat avlägsna rosten med stålborste och sedan grundmåla med Rostskyddsfärg.

Arbetsförhållanden: Ytan som ska målas, målfärgen samt luftens temperatur måste vara över +8 °C och luftens relativa fuktighet under 80 %. Måla inte i direkt solljus, ej heller på fuktig yta eller vid risk för regn.

Bruksanvisning: Målfärgen skall blandas väl. Reservera en tillräcklig mängd målfärg för en enhetlig yta blandad i ett kärl för att undvika nyansskillnader. Måla jämnt med pensel, rulle eller spruta minst 2 gånger. Måla hellre flera tunna skikt än få tjocka skikt. Rekommenderad sammanlagd färgfilmstjocklek är 80 µm torrt. För utsatta ytor rekommenderas ett extra färgskikt.

Torktid: Den målade ytan är beröringstorr på 2–4 h, regntålig efter ca 4–5 h, övermålningsbar efter 24 h (vid +20 °C, RH 50 %). Torktiden förlängs om det är fuktigt eller kyligt.

Åtgång: 5–6 m²/l per lager.

Förtunning vid behov: Vatten.

Rengöring: Eventuella stänk och färgfläckar avlägsnas/putsas genast bort innan målfärgen hunnit torka. Överlops färg avlägsnas från arbetsredskapen och redskapen tvättas samt sköljs med vatten.

Lagring: Förvara skyddad mot frost. Förpackningen slutas omsorgsfullt inför nästa användning. Påbörjad burk har kortare hållbarhet än en oöppnad.

Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får inte tömmas i avlopp, jordmån eller vattendrag. Väl tömda, torra burkar lämnas till insamlingsplats för metallåtervinning. Avfall i vätskeform lämnas till insamlingsplats för problemavfall.

Nyans: A-basfärg (vit) och C-basfärg. A-basfärg kan användas som vit eller nyanserad. Standardnyanser: svart, gammal koppar, röd, grön.

Färgmaterialgrupp: 36.1 **Glansgrupp:** 4 (halvmatt)

Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/i) är 140 g/l 2010. Produkten innehåller VOC maximalt 140 g/l.

SKYDDAS MOT KÖLD