



Airisto Peltikattomaali

PLÅTTAKSFÄRG

PUOLIHIMMEÄ • HALVMATT



Peltikattomaali puolihimmeä

Erikoisakryyliharmaa uusille, pohjamaalatuille tai aikaisemmin pintamaalatuille teräs- ja peltipinnoille ulkona. Sisältää ruosteenestoaineita. Nopeasti kuivuva ja hyvin alustaan tarttuva, mikä tekee maalipinnasta sateen kestävän jo n. 5 tunnissa.

Käyttökohteet: Uudet, pohjamaalatut galvanoidut, sinkityt kattopinnat tai aikaisemmin pintamaalatut teräs-, metalli-, alumiini- ja peltipinnat. Ei sovellu PVDF tai PVC pinnoille.

Esikäsitteily: Uudet pinnat puhdistetaan ja harjataan GVK Kattopesulla tai 10 % fosforihappoliuksella sekä huuhdellaan vedellä. Vähintään yksi vuotta vanhat, mutta vielä hyväkuntoiset, käsiteleämätömit galvanoidut peltipinnat puhdistetaan liasta ja rasvasta pesemällä GVK Kattopesulla, sekä huuhdelemalla vedellä. Enintään 5 vuotta vanhat, galvanointilaan ehjät pinnat voidaan maalata suoraan Ariston Peltikattomaaliilla. Muussa tapauksessa suoritetaan pohjamaalaus INOX Ruosteenestomaaililla.

Aikaisemmin maalatut pinnat puhdistetaan liasta ja rasvasta sekä vanhas-ta irtovasta maalista käyttäen teräsharjaa tai tarvittaessa vesi-hiekkape-suua. Pinnat pestään GVK Kattopesulla, sekä huuhdellaan vedellä. Ruoste poistetaan teräsharjalla, jonka jälkeen pohjamaalaan INOX Ruosteenestomaaililla. Teollisesti maalipinnoitetulla alustoilla selvittää alkuperäisen pinnoitteinen typpi, kunto ja tarattività. Varmista sopiva huoltomaalaus ja kysy tarkemmat ohjeet GVKIta.

Työolosuhteet: Ilman, maalin ja maalattavan pinnan lämpötila oltava yli +8 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Älä maalaa suorassa auringonpaisesteessa, kosteahkolle pinnalle tai jos sateen riski on suuri.

Käyttöohjeet: Maali sekoitetaan huolellisesti. Sävyerojen välttämiseksi on yhtenäistä pintaa maalattaessa varattava riittävä määrä maalia samaan as-tiaan. Maali levitetään tasaisesti siveltimellä, telalla tai ruiskulla vähintään kahteen kertaan. Maalaa mieluummin useampi ohut kerros kuin muutama paksu. Erityisen rasittaville säälolleille alttiina oleville kattopinnoille suositellaan maalattavaksi ylimääräinen maalikerros.

Kuivumisaika: Maalattu pinta on kosketuskuiva 2–4 tunnissa, sateen kes-tävä 4–5 h ja päälle maalattavissa 24 h kuluttua (+20 °C, RH 50 %). Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja kosteassa.

Riiittoisuus: 8–10 m²/l per kerros. **Mahdollinen ohennus:** Vesi.

Puhdistus: Mahdolliset roiskeet ja maalitahrat poistettava/puhdistettava heti ennen maalin kuivumista. Ylimääräinen maali poistetaan työvälaineis-tä, ne pestään ja huuhdellaan vedellä.

Varastointi: Säilytetään pakkaselta suojaattuna. Pakaus suljetaan huolellisesti seuraavaa käyttöä varten. Avatun purkin säilytysaika on lyhyempi kuin avaamattomalla.

Ympäristöhaittojen ehkäisy: Valmistetta ei saa päästää viemäriin, maa-perään eikä vesistöön. Tyhjät kuivat pakkaukset toimitetaan metallikier-rätykseen, nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

Sävpohjat: A-perusmaali (valkoinen) ja C-perusmaali. A-perusmaali voidaan käyttää sekä valkoisena että sävyttynä. Vakiosävyt: musta ja punainen.

Maalaustuoteryhmä: 441, 442 ja 443 **Kiiltoryhmä:** 4 (puolihimmeä)

Haitallista vesielölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. EU:n VOC-raja-arvo on (kat. A/i) 140 g/l 2010. Tuote sisältää VOC enintään 140 g/l. **EI SAA JÄÄTYÄ**

Plåttaksfärg halvmatt

Specialakrylmålfärg för nya, grundmålade plåttak eller tidigare målade plåtytor utomhus. Innehåller rostskyddsämnen. Snabbtorkande och fäster bra vid underlaget, vilket gör målfärgsytan regntålig redan efter ca 5 h.

Användningsområden: Nya, grundmålade ytor av galvaniserad eller förzinkad takplåt eller tidigare målade stål-, metall-, aluminium- och plåtytor. Lämpar sig inte för PVDF eller PVC -ytor.

Förbehandling: Nya ytor rengörs och borstas med GVK Taktvätt eller 10 % fosforsyralsning samt sköljs med vatten. Obehandlade galvaniserade plåtytor, som är minst ett år gamla men ännu i bra(gott) skick, rengörs från smuts och fett genom att tvätta med GVK Taktvätt samt sköljs med vatten. Högst 5 år gamla hela galvaniserade ytor kan målas direkt med Ariston Plåttaksfärg. Vid andra tillfällen görs grundmålningen med INOX Rostskyddsfärg.

Tidigare målade ytor rengörs från smuts och fett, gammal löst sittande målfärg skrapas loss: Använd stålborste eller sandblästra vid behov. Ytan tvättas med GVK Taktvätt, samt sköljs med vatten. Rosten avlägsnas med stålborste och sedan grundmålas med INOX Rostskyddsfärg. Ta reda på gamla ytbeläggningens typ, skick och adhesion. Fråga rekommendation till lämplig underhållningsmålning från GVK.

Arbetsförhållanden: Ytan som ska målas, målfärgen samt luftens temperatur måste vara över +8 °C och luftens relativ fuktighet under 80 %. Måla inte i direkt solljus, ej heller på fuktig yta eller vid risk för regn.

Bruksanvisning: Målfärgen skall blandas väl. Reservera en tillräcklig mängd målfärg för en enhetlig yta blandad i ett kärl för att undvika nyansskillnader. Måla jämnt med pensel, rulle eller spruta minst 2 gånger. Måla hellre flera tunna skikt än få tjocka skikt. Rekommenderad sammanlagd färgfilmstjocklek är 80 µm torrt. För utsatta ytor rekommenderas ett extra färgskikt.

Torktid: Den målade ytan är beröringstorr på 2–4 h, regntålig efter ca 4–5 h, övermålningsbar efter 24 h (vid +20 °C, RH 50 %). Torktiden förlängs om det är fuktigt eller kyligt.

Åtgång: 8–10 m²/l per lager. **Förtunning vid behov:** Vatten.

Rengöring: Eventuella stänk och färgfläckar avlägsnas/putsas genast bort innan målfärgen hunnit torka. Överlopps färg avlägsnas från arbetsredskapen och redskapen tvättas samt sköljs med vatten.

Lagring: Förvara skyddad mot frost. Förpackningen slutes omsorgsfullt inför nästa användning. Påbörjad burk har kortare hållbarhet än en öppnad.


Undvik miljöolägenheter: Flytande rester får inte tömmas i avlopp, jord-mån eller vattendrag. Väl tömda, torra burkar lämnas till insamlingsplatser för metallåtervinnning. Avfall i vätskeform lämnas till insamlingsplatser för problemavfall. Sörj för god ventilation. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

Nyans: A-basfärg (vit) och C-basfärg. A-basfärg kan användas som vit eller nyanserad. Standardnyanser: svart och röd.

Färgproduktgrupp: 441, 442 och 443 **Glansgrupp:** 4 (halvmatt)

Skadligt för vattenorganismar, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. EU:s VOC-gränsvärde (kat. A/i) är 140 g/l 2010. Produkten innehåller VOC maximalt 140 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT



Musta / Svart



Punainen / Röd

Esitteessä voi esiintyä sävyeroja painoteknisista syistä. Kulörvävikelser kan förekomma i broschyren p.g.a. trycktekniska skäl.