

HW2100 Bandol | PurePlank



TUOTE

| | |
|----------------|---------------------------|
| Tuotekoodi | HW2100 |
| Mallisto | PurePlank |
| Rakenne | liimattu rakenne |
| Puulaji | eurooppalainen tammi |
| Kuvio | lankku |
| Pinnan työstö | harjattu |
| Pintakäsittely | mattalakka |
| Profilili | Click-pontti |
| Reuna | 4 sivua viistetty |
| Pinta | 2,5mm tammi |
| Ydin ja tausta | mäntyvaneri |
| Paksuus | 14/2,5mm |
| Leveys | 180mm |
| Pituus | 2200mm* |
| Pakkauskoko | 2,77m ² |
| Laatu | Classic |
| Huolto | ks. erillinen huolto-ohje |

*paketit saattavat sisältää myös 2200mm lyhyempiä lautoja.

Lattian pintalämpötila ei saisi koskaan ylittää 27°C.

ASENNUS

| | |
|--------------------------|------------------|
| Pohjaan liimattava | Kyllä |
| Naulaus | Ei |
| Kelluva asennustapa | Kyllä (suositus) |
| Lattialämmityksen kanssa | Kyllä # |

Havwoods-lattiat tulisi asentaa aina ammattilainen, joka osaa huomioida kunkin asennuskohteen pohjatyöt ja erityisvaatimukset. Tuotteiden takuu on voimassa, kun asennus on tehty ja tuotetta on huollettu Havwoods asennus- ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

TEKNISEET TIEDOT

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Puun alkuperä | Eurooppa |
| Sertifiointi | FSC® (SGSCH-COC-008968) |
| Janka kovuustesti | 1,120 lbf (4,980N) |
| Formaldehydi | E1 (EN717-1-1:2006) |
| Pentakloorifenoli | <5ppm (CEN/TR 14823) |
| Liukkaustesti | 57/28 PTV (CEN/TS 15676:2007) |
| Paloluokitus | Dfl-s1 |
| Lämmönjohtavuus | λ0,13W/m K (EN12664) |

PUUN LAATUVAATIMUKSET

Jokainen lauta on kuvioinniltaan ja oksaisuudeltaan yksilöllinen. Classic -laatu sallii puun luonnollisen sävyvaihtelun ja elävän syykkuvioinnin, mutta siitä on valikoitu pois character -luokan runsaampi oksaisuus. Vähän oksia sisältävät lankut sekoitetaan lankkuihin, joissa on keskikokoisia oksia ja pieniä halkeamia. Huomioithan, että täyteaineen väri voi vaihdella eräkohtaisesti. Katso erillinen Havwoods -laatuluokitus pdf.