

5.6.2014

Käyttö ja hoito, työtapaehdotus KAAKELILAATTA		
STANDARDI	KÄYTTÖ	VEDENIMUKYKY
SFS EN 14411, ryhmä BIII	Käyttökohteita ovat normaalikäytön pesu- ja WC-tilat sekä kuivien tilojen sisäseinät. Kaakelit eivät sovellu pintamateriaaliksi tiloihin, joissa on korkea ja jatkuva ilmankosteus kuten esimerkiksi uimahallit ja niiden pesutilat, höyrysaunat jne.	E > 10 %

#### Laatoituksen käyttöönottopuhdistus: Deterdek

Puhdistus tehdään ennen laatoituksen käyttöönottoa alhaisen pH:n omaavalla Deterdek-puhdistusaineella. Ohjeensa mukaisesti. Puhdistusaine levitetään vedellä kastellulle laatoitukselle vaikuttamaan muutamaksi minuutiksi. Pintaa harjataan harjalla kunnes laastijäät irtoavat, vaihtoehtoisesti voidaan käyttää lattianhoit-konetta ja vihreää laikkaa. Laatoitus huuhdellaan huolellisesti runsaalla vedellä. Erikoislaatat (boordit, listat, paneelit jne.) tulee suojata ennen pesua. Tarvittaessa pesu toistetaan väkevämmällä liuoksella.

HUOM! Käytettäessä alhaisen pH:n omaavia pesuaineita kuten Deterdek on suositeltavaa tehdä kokeilu liuoksella 1 osa Deterdek + vähintään 10 osaa vettä ja siten varmistua ettei päällysteeseen aiheudu ulko-näkövaurioita.

#### Laatoituksen normaalipuhdistus; FilaCleaner

Kaakelit puhdistetaan neutraalilla FilaCleaner-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Hankaavien puhdistusmenetelmien käyttö voi naarmuttaa laatan pinnan. Puhdistusaineen yliannostus voi aiheuttaa likaa keräävän pinnan.

#### Laatoituksen pinttyneen tahrn poisto; Fila PS-87

Tahrat poistetaan korkean pH:n omaavalla Fila PS-87-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti. Tuote levitetään tahralle ja annetaan kuivahtaa. Tämän jälkeen likajäät poistetaan märällä pesusienellä.

#### Laatoituksen pinttyneiden saumojen puhdistus; Fuganet

Saumat puhdistetaan Fila Fuganet-puhdistusaineella ohjeensa mukaisesti

#### Laatoituksen saumojen suojaus; Fugaproof

Saumaus suojataan haluttaessa Fila Fugaproof-kyllästysaineella ohjeensa mukaisesti vaikeuttamaan kontrastiväristen aineiden imeytymistä sauman pintaan. Suojaus on riittävä kun vesitippa helmeilee sauman päällä. Käsittely uusitaan tarvittaessa.

#### Laatoituksen mustat viirut ja metallijäljet; Hankauskumi ja Deterdek

Metallityökaluista, jalkineista jne. syntyvien mustien jälkien poistamista laatta- ja posliinikalustepinnoista voidaan helpottaa Hankauskumilla.

5.6.2014

TAHRANPOISTO	
TAHRAN JA LIAN TYYPPI	PUHDISTUSAINE
Rasva ja öljy	Fila PS/87
Purukumi	Fila PS/87
Olut	Fila PS/87
Kahvi	Fila PS/87
Viini	Fila PS/87
Cola-juoma	Fila PS/87
Maali	Fila PS/87, maalinpoistoaine
Ruoste (rautapitoinen käyttövesi)	Deterdek
Sementtilaastijäämät	Deterdek
Kalkkisaostumat (kalkkipitoinen käyttövesi)	Deterdek
Bitumi ja terva	FilaSolv
Kynttilävaha, steariini	FilaSolv, mekaaninen puhdistus
Liima	Fila PS/87
Rengasjäljet	Fila PS/87, hankauskumi
Muste	Fila PS/87
Nikotiini	Fila PS/87
Huopakynä	Fila PS/87
Metallijäljet	Deterdek, hankauskumi
Hiusten värjäysaine	Fila PS/87
Teippitahrat	Fila PS/87, FilaSolv

HUOM! Laatoitettujen pintojen omaehtoiset jälkikäsitteilyt kuten esim. vahaus voivat muodostaa epäkohtia kuten liukkaita ja likaa keräävää tahmeutta.

Taulukon tiedot ovat suuntaa-antavia. Koska lukuisten eri pintamateriaalien ominaisuudet vaihtelevat, tulee työtapaehdotuksen soveltuvuudesta varmistua kokeilemalla. Eri laatta-tyyppien tuotekohtaisiin puhdistus- ja suojausohjeisiin voi tutustua [www.laattapiste.fi/ammattilaiset](http://www.laattapiste.fi/ammattilaiset) Tekninen tuki: 09-878 031