



## Primer vedeneristeelle

### Käyttökohteet

Lakka Primer on dispersiopohjainen pohjustus- ja tartunta-aine, jota käytetään ennen Lakka Vedeneristeen levittämistä betonipintojen pölynsidontaan ja lujittamiseen sekä tartunnan parantamiseen. Soveltuu imemättömille sekä huokoisille pinnoille. Erittäin imukykyiset pinnat tulee primeroida kahteen kertaan.

### Työolosuhteet

Suosittelava alustan, primerin ja huoneen lämpötilan on oltava yli +15 °C työvaiheen aikana ja kunnes laatoituksen saumaus on suoritettu.

### Alusta

Alustana betoni tai kosteisiin tiloihin soveltuva rakennuslevy (levyvalmistajan ohjeet huomioitava).

### Käyttöohje

Alustasta tulee poistaa pöly, lika ym. irtoava aines. Tarvittaessa pinta hiotaan tai karhennetaan. Epätasaiset seinäpinnat tasoitetaan Lakka Märkätila- ja tiilitasoitteella TT. Primer on sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Sekoituksen jälkeen Primeria levitetään pinnalle ohentamattomana tasaiseksi kerrokseksi käyttäen telaa tai sivellintä. Primerin on annettava kuivua (1-4 h) ennen vesieristystyön aloittamista.

Huokoisille pinnoille (betoni, tasoite, levy, tms. materiaali) Primer voidaan ohentaa vesieristeen alle puhtaalla, viileällä vedellä suhteessa 1:1. Kaakelinpinnoille tai muille imemättömille pinnoille Primeria ei ohenneta.

### Kuivumisaika

n. 0,5 – 1,5 tuntia alustasta ja olosuhteista riippuen.

| Tekniset tiedot  |  |
|--|--|
| Olomuoto   | maitomainen neste  |
| Ominaispaino kg/l  | 1,0  |
| Menekki<br>Imemättömät pinnat<br>(kaakeli ym)                | Ohentamattomana<br>0,08 – 0,12 l/m <sup>2</sup><br>(8 – 12 m <sup>2</sup> /l)  |
| Menekki<br>Huokoiset pinnat (be-<br>toni, tasoite, levy, ym) | Ohennettuna 1:1<br>0,04 – 0,06 l/m <sup>2</sup><br>(16 – 24 m <sup>2</sup> /l)   |
| Kuivumisaika   | n. 0,5 – 1,5 h<br>olosuhteista riippuen  |
| Pakkausko  | 1, 5 ja 10 l   |
| Varastointi  | <b>Ei saa jäättyä!</b><br>Varastoitava<br>lämpimässä. Säilyy<br>oikein varastoituna<br>avaamattomassa<br>pakkauksessa 12<br>kuukautta. |



### Laadunvalvonta

Lakan Betoni Oy:llä on käytössä sertifioitu ISO 9001 laatujohtajärjestelmä sekä ISO 14001 ympäristöjohtajärjestelmä.