



webersan 956 Pintatasoite

- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Hieno pintalaasti
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä
- WTA-hyväksytty

Kuvaus

Kalkkipohjainen pintatasoite.

Levitystapa

- Käsillä levitettävä
- Ruiskutettava

Käyttökohteet

Tuote täyttää standardin SFS-EN 998-1 vaatimukset. Pintatasoitus kivirakenteisten suola- ja kosteusrasitettujen seinärakenteiden korjauksissa sisätiloissa.

Alusta

webersan 954 Suolankeräyslaastin annetaan kuivua vähintään 7 vrk ennen pinnan tasoitusta webersan 956:lla. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Alustan tyyppi

- Kivi
- Tiili

Huomioi ennen käyttöä

Rappauksessa on suositeltavaa käyttää ammattirakkoitsijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 6,25 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 3-4 min nopeassa sekoittimessa.

Työohjeet

956 Pintatasoite levitetään tasoiteruiskulla tai käsillä teräslastalla. Laastin suositeltava kerrosvahvuus on 3-5 mm.

Jälkihoito

Laastin liian nopean kuivumisen välttämiseksi laastikerros suojataan muovilla. Kuivalla ja lämpimällä säällä laastipintaa on tarvittaessa kostutettava sumuttamalla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,3 kg/m ² /1 mm:n kerros
Vedentarve	6,25 l/25 kg
Käyttölämpötila	Tasoiittaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 2 h veden lisäyksestä (+20 °C)
Sideaine	Hydraulinen kalkki
Värisävy	Valkoinen
Säilyvyysaika	n. 6 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät	CE