



webersan 950 Tartuntalaasti

- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Varmistaa tartunnan alustaan
- Tasaa alustan imukykyä
- WTA-hyväksytty

Kuvaus

Sementtipohjainen tartuntalaasti Weber Suolankeräysrappaukseen sisätiloissa.

Levitystapa

- Ruiskutettava
- Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Tuote täyttää standardin SFS-EN 998-1 vaatimukset. Kovien kivi- ja tiilipintojen tartuntarappaus sisätiloissa. Tartuntakerros voidaan levittää osittain tai kokonaan.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riistee, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti. Halkeamat, epätasaisuudet ja näkyvästi kosteat alueet oikaistaan ja tiivistetään tarvittaessa webertec 933 Tiivistyslaastilla.

Alustan tyyppi

- Kivi
- Tiili

Huomioi ennen käyttöä

Rappauksessa on suositeltavaa käyttää ammatturakoitsijan hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) kuiva-ainesta sekoitetaan 4,2-4,7 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 2-4 min nopeassa sekoittimessa.

Työohjeet

950 Tartuntalaasti levitetään tasoiteruiskulla tai käsin laastikammalla tai teräslipalla. Käytettäessä webersan 950:aa tartuntalaastina webersan 954 Suolankeräyslaastille, suositeltava osittain tasoitus on n. 50-70 % kokonaispinta-alasta. Kerrosvahvuus saa olla enintään 5 mm. Tartuntalaastin on annettava kuivua vähintään 24 tuntia ennen webersan 954 Suolankeräyslaastin levitystä.

Jälkihoito

Laastin kovettumisen varmistamiseksi ja halkeilun estämiseksi laastikerros on pidettävä kosteana lämpötilasta ja ilman kosteudesta riippuen 1-2 vrk. Kuivalla ja lämpimällä säällä laastipintaa on tarvittaessa kostutettava sumuttamalla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus	
Menekki	n. 1,6 kg/m ² /1 mm:n kerros
Enimmäiskerros paksuus	5 mm
Vedentarve	4,2-4,7 l/25 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 1 h veden lisäyksestä
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia 0-4 mm
Värisävy	Harmaa
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät	CE