



weberfug 883 Silikoni

- Soveltuu värjäytymisherkille luonnonkiville
- Sään- ja alkalinkestävä
- Homesuojattu

Kuvaus

Silikoni erityisesti herkkien luonnonkivien kuten valkoisen marmorin elastiseen saumaukseen.

Edut

- Kulutusta kestävä

Käyttökohteet

Värjäytymisherkkien luonnonkivien elastinen sauma sisä- ja ulkotiloissa. Saumaa ei voi maalata.

Alusta

Alustan tulee olla kuiva, puhdas ja pölytön. Imevät pinnat pohjustetaan tarvittaessa weberfug 884 Silikonin pohjusteella.

Huomioi ennen käyttöä

Liikuntasauvojen sijoittelulla on oleellinen merkitys laatoituksen toimintaan. Rakennesuunnittelija ottaa kantaa liikuntasauvojen sijoitukseen ja tiheyteen.

Työohjeet

Patruunan pää aukaistaan esim. veitsellä ja suokappale leikataan sopivan kokoiseksi. Massa levitetään puristimen avulla ja pinta tasoitetaan määrällä puulastalla tai saippuaveteen kastetulla sormella. Viimeistely tulee suorittaa heti; kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Tuotekuvaus

Menekki	Yhdestä patruunasta saa n. 1,8 metriä, kun sauman koko on 15x10 mm
Käyttölämpötila	Saamauslämpötila: +5...+40 °C (ilma ja alusta)
Lämpötilan kesto	-40...+150 °C (kuivuttuaan)
Kuivumisaika	Massa on pintakuiva n. 15 minuutissa. Massa kuivuu n. 3 mm/vuorokausi (+23 °C ja 50 % RH)
Muodonmuutoskyky	20 %
Tiheys	1,02 kg/dm ³ (DIN 51451-A)
Värisävy	Väritön, Edelin valkoinen, Norsunluun valkoinen, Hopeanharmaa, Sementin harmaa, Antrasiitti, Musta
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva ja viileä yli +1 °C tila)
Pakkaus	310 ml patruuna
GTIN-koodit	401136111577 (Väritön) 401136111447 (Edelin valkoinen) 401136111461 (Norsunluun valkoinen) 401136111553 (Hopeanharmaa) 401136118496 (Sementin harmaa) 401136111416 (Antrasiitti) 401136111546 (Musta)
Tuotehyväksynnät	CE, ECI+

Huom!

Asennuksen aikana on huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käytä sopivia suojavaatteita ja -käsineitä.

Jotkut kemikaalit voivat suorassa kosketuksessa tai huoneilmaan haihtuessaan aiheuttaa silikonin kellertymistä. Värimuutoksia voivat aiheuttaa esim.

- eräät lämpökäsitellyt puut
- pehmittimet tai liuottimet
- bitumipohjaiset tuotteet
- luonnonkumi
- formaldehydi
- kloori
- kloropreeni
- rakennusmateriaalit joista saattaa erottua öljyä

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.