



webervetonit Kivipinnoite

- Värillinen kivipinnoite
- Vettä hylkivä

Kuvaus

Vettä hylkivä, värillinen valmispinnoite sokkeleiden rouhepinnoitukseen. Suurin raekoko 2 mm.

Edut

- Vettä hylkivä

Levitystapa

- Käsin levitettävä
- Ruiskutettava

Käyttökohteet

Soveltuu lujien sokkelipintojen, kuten betoni-, kevytsora- ja kiven levypintojen pinnoittamiseen. Pohjusteena käytetään webervetonit PG pohjustetta.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Sokkelien korjauksissa kaikki vanha orgaaninen maali tai pinnoite poistetaan esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Mikäli vanha pinnoitus tai maalaus sisältää asbestia, valitaan poistomenetelmä asbestimäärysten mukaisesti. Sokkelit tai vaurioitunut tai epätasainen alusta paikataan ja tasoitetaan ennen pinnoitusta webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla. 410 Ohutrappauslaastin tulee olla kovettunut ja kuivunut vähintään 2 vrk olosuhteista riippuen. Vuorokausi ennen pinnoitusta Kivipinnoitteella alusta pohjustetaan webervetonit PG Pohjusteella.

Alustan tyyppi

- Harkko
- Betoni
- Laasti
- Kevytbetoni

Tuotekuvaus

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menekki | Hierrettyä n. 4,5 kg/m ² (maksimirae koko 2 mm). Menekki on ohjeellinen ja vaihtelee alustan ja työtavan mukaan. |
| Sideaine | Akryylihartsi |
| Runkoaine | Murskattu kalkkikivi ja dolomiitti |
| Lisäaine | Varastointikestävyyttä ja työstedävyyttä parantavat aineet |
| Vesihöyrynläpäisevyys | S _v < 0,2 m |
| Vedenimukyky | < 0,05 kg/(m ² min ^{0,5}) (SFS-EN 1015-1B) |
| Tiheys | 1600-1800 kg/m ³ |
| Maalautuoteryhmä 2012 | 429 Muut kiviainespintojen vesiohenteiset pinnoitteet RL II.13 |
| Värisävy | M114 Vaaleanharmaa, M111 Keskiharmaa, M110 Musta |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna) |
| Pakkaus | 18 kg:n astia |
| GTIN-koodit | 9004231089415 (Vaaleanharmaa) 9004231089408 (Keskiharmaa) 9004231095102 (Musta) |
| Tuotehyväksynnät | CE |

Työohjeet

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Mallipinta on tehtävä halutun värisävyä ja kuvionin varmistamiseksi. Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 2 vrk pinnoittamisesta. Ilman suhteellinen kosteus tulee olla alle 80 %. Pinnoitusta suorassa auringonpaisteessa, sateella tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Huom! Pinnoitteen täytyy kuivua kovettuakseen, joten sateisena ja kylmänä syksynä on pinnoitustyö lopetettava riittävän ajoissa ennen pakkaskautta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Näkyvien työsaumojen välttämiseksi seinäpinnat kannattaa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, jotka aina pinnoitetaan yhtäjaksoisesti. Työsaumat sijoitetaan vähiten näkyviin kohtiin, kuten esimerkiksi liikuntasaumojen kohdalle tai syöksytorvien taakse. Kivipinnoite on käyttövalmis, mutta tarvittaessa sekoitetaan ennen käyttöä. Pinnoite levitetään ruiskulla tai käsin teräslastalla. Pinnoite tasataan ja ylimääräinen pinnoite poistetaan teräslastalla maksimi raekokoon. Pinta voidaan viimeistellä teräslastalla tasaten tai leikkaavalla muovihierkimellä. Pinta voidaan jättää myös ruiskupinnaksi. Haluttaessa on mahdollista levittää toinen kerros pinnoitetta ensimmäisen kerroksen kuivuttua. Pinnoite on aluksi maitomaisen vaaleaa, mutta muuttuu kirrkaaksi kuivuessaan.

Huolto-ohje

Uudelleenpinnoitus voidaan tarvittaessa tehdä samalla tuotteella tai pinta voidaan maalata weber Silcomaalilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.