



webertec 940 E Injektointiaine

- Osa weber Suolankeräysjärjestelmää
- Hyvä tunkeutuminen perusmuuriin
- WTA-hyväksytty

Kuvaus

Vesiohenteinen silikonimikroemulsio vanhojen muurattujen rakenteiden (tiili, harkko, siporex) kapillaarikatkojen injektointiin.

Edut

- Kulutusta kestävä

Käyttökohteet

Vaakatasossa tehtävä kapillaarikatkojen injektointi. Kapillaarista injektointia käytetään erityisesti vanhojen muurattujen rakenteiden saneerauksessa alhaalta nousevan kosteuden estämiseksi. 940 E Injektointiaine soveltuu sekä paineelliseen että painovoimaiseen injektointiin. Kapillaarikatkoa voidaan käyttää osana Weberin muurattujen rakenteiden korjausjärjestelmää.

Alustan tyyppi

- Harkko
- Tiili
- Kevytbetoni

Huomioi ennen käyttöä

Injektointityössä on suositeltavaa käyttää ammattirakojen sijaa hyvän lopputuloksen saamiseksi. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa injektointityöhön liittyvissä kysymyksissä.

Tuotekuvaus

Menekki	Painovoimainen ja matalapaineinjektointi [l/ juoksumetriä injektoitavaa seinärakennetta] • Seinän paksuus 40 cm: n. 0,8 - 2,0 l/m • Seinän paksuus 60 cm: n. 1,2 - 3,0 l/m • Seinän paksuus 80 cm: n. 1,6 - 4,0 l/m • Seinän paksuus 100 cm: n. 2,0 - 5,0 l/m (menekit ovat suuntaa-antavia laimentamattoman tuotteen menekkejä ja riippuvat suuresti muuratun rakenteen huokoisuudesta)
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 18 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus). Ei saa jäättyä.
Pakkaus	5 litran astia

Sekoitus

940 E Injektointiaine laimennetaan vedellä suhteessa 1:9 (injektointiaine : vesi). Ennen laimennusta purkkia ravistellaan voimakkaasti. Laimennuksen jälkeen tuote sekoitetaan huolellisesti. Tuotetta laimennetaan vain sen verran kerrallaan, mitä on tarkoitus käyttää kapillaarikatkon injektointiin. Laimennettu tuote tulee käyttää välittömästi; sitä ei saa varastoida, sillä laimennettu tuote varastoituna menettää nopeasti ominaisuutensa.

Työohjeet

Seinärakenteen kosteuden tulee alittaa 95 % ennen työn aloittamista. Kapillaarikatkon toimivuuden kannalta on tärkeää, että injektointiaine täyttää injektoitavan alueen täydellisesti. Injektoitava seinänkohta vedeneristetään webertec Superflex D2 Eristyslaastilla lattian ja seinän rajapinnasta väh. 20 cm porareikiä ympäröivältä alueelta. Injektointi voidaan tehdä paineettomana tai matalapaineinjektointina. Tarkemmat ohjeet löytyvät esitteestä "Weber Kapillaarikatkon injektointi - Työohje".

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.