



weberfloor Top Matt Pintakäsittelyaine

- Korostaa tasoitepinnan alkuperäistä pintakuviota ja mineraalipohjaiselle tuotteelle ominaista ulkonäköä
- Toimii kulutuskestävänä pinnoitteena antaen lattialle pitkäikäisen suojan
- Hyvä vesihöyrynläpäisevyys
- Helppo levittää, nopea kuivumisaika

Kuvaus

1-komponenttinen, mattapintainen, akryylipohjainen pintakäsittelyaine värjätuille mineraalipohjaisille lattiatasoiteille, kuten webervetonit 4650 Design Plaano.

Käyttökohteet

Pintakäsittelyaine värjätuille mineraalipohjaisille lattiatasoiteille, kuten webervetonit 4650 Design Plaano. Top Matt pintakäsittelyainetta tulee käyttää ainoastaan kuivissa tiloissa (ei WC-tai kylpyhuoneita vastaavat tilat).

Alusta

Lattian tulee olla pohjustettu weberfloor Top Primer pohjustella ennen weberfloor Top Matt pintakäsittelyaineen levitystä. Lattiatinnan tulee olla puhdas pölystä ja pintakuiva. Huomioitava, että lattian päällä ei saa kävellä ilman kenkäsuoja (esim. muovisia suoja) ennen lattian pintakäsittelyä, sillä kengänjäljet ym. lika näkyvät pintakäsittelyaineen alta. Lattian ja ilman lämpötilan tulee olla työn aikana +15...25 °C.

Sekoitus

Tuote sekoitetaan esim. sähköporakoneella n. 2 min ajan ennen käyttöä ja kaadetaan tämän jälkeen levityskaukalo. Mikäli koko astian sisältöä ei kaadeta kerralla levityskaukalo, tulee tuote sekoittaa uudelleen ennen käyttöä.

Työohjeet

Pintakäsittelyaine levitetään lattialle tasaisin vedoin lakkaustelalla kahteen kertaan (nukan pituus n. 8-10 mm). Toinen kerros voidaan tehdä ensimmäisen kerroksen kuivuttua vähintään 2 tuntia, kuitenkin saman päivän aikana. Lattia kestää kevyen kuormituksen, kun viimeisen kerroksen levityksestä on kulunut vähintään 6 tuntia. Lopullinen lujuus saavutetaan n. 7 vrk kuluttua.

Huom!

Pintakäsittelyainetta ei saa kaataa suoraan lattialle, vaan tulee käyttää tela-astiaa. Levityksen ja kuivumisen aikana tulee välttää suoraa auringonpaistetta ja vetoa. Lattialämmitys tulee kytkä pois hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Käytettävä suojakäsineitä ja -vaatetusta. Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käyttöä.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 0,05 kg/m ² /levityskerta.
Kuivumisaika	n. 2 tuntia
Kovettumisaika: Kävelykelppoisuus	n. 6 tuntia
Kovettumisaika: Normaali käyttö	7 vrk kuluttua
pH	7-8
Viskositeetti	Vastaava kuin vedellä
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, lämmin +5...+25 °C tila). Ei kestä jäätymistä, varastoitava ja kuljetettava lämpimässä!
Pakkaus	4 kg:n astia

Huolto-ohje

Värilliset aineet tai kemikaalit (hiusvärit, punaviini yms.) tulee puhdistaa pintakäsittelyaineen päältä heti tuoreeltaan vaurion tai tahran välttämiseksi. Voimakas mekaaninen rasitus saattaa vaurioittaa pintakäsittelyainetta. Kynnyksien ja sisääntuloaluiden kohdalla tulee käyttää kynnysmattoja tms., jolla vältetään pintakäsittelyaineita kuluttavan irtomateriaalin kulkeutumista muihin tiloihin. Tuolien, pöytien ja muiden irtokalusteiden jalat tulee varustaa huopanastoilla naarmujen välttämiseksi. Tarkemmat ohjeet lattian puhdistuksesta ja hoidosta löytyvät

erillisestä huolto-ohjeesta. Pintakäsittelyainetta uusittaessa pinta on karhennettava ennen uuden kerroksen levittämistä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.