



webervetonit 422

Pintalaasti

- KS-kolmikerrosrapppausen pintalaasti
- Hyvä työstettävyys
- Pitkäikäinen ratkaisu

Kuvaus

Harmaa ruiskutettava rapppauslaasti uusien ja vanhojen julkisivujen pintarapppaukseen ja hiertoon. Raekoko 0-1,5 mm, seossuhde KS 65/35/600.

Edut

- Päälystettävissä

Levitystapa

- Käsin levitettävä
- Ruiskutettava

Käyttökohteet

Kolmikerrosrapppausen pintarapppaukseen tai hiertoon jossa täyttörappauksena webervetonit 412 tai 413.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakkasenkestävä. Ennen pintarapppausta tehdään täyttörappaus webervetonit 412 tai 413 KS Täyttölaastilla. Täyttölaastin tulee olla seossuhteeltaan yhtä luja tai lujuempi kuin pintalaasti. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien rakennusosien yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rapppausta tulee puu-, lasi-, metalli- yms. pinnat suojata. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen rapppausta.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Harkko
- Laasti
- Kevytbetoni
- Tiili

Huomioi ennen käyttöä

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rapppauksessa käyttää rapppaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rapppaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sekoitus

Säkillinen (25 kg) 422 Pintalaastia sekoitetaan 4-5 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 3-10 min sekoittimen tehosta riippuen.

Tuotekuvaus

Menekki	7-8 kg/m ² (kerrosvahuudella 4-5 mm)
Vedentarve	4-5 l/25 kg
Sideaine	Kalkki ja sementti
Runkoaine	Hiekka ja/tai kalkkikivi
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Maalautuoteryhmä 2012	422 Kalkkimenttipinnoitteet RL 11.13
Kalustusuusitus	Weber Rapppari paketti pikkusäkeille. Staattorit 50/7R tai Ü356-0,75, teräsvahvikkeinen letku maks. 60 m.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910029548 (25 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

Työohjeet

Ennen työn aloitusta on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pintarapppausta suoritettaessa alustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä. Pintalaastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäädyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pintarapppausta. Rapppausta sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10..+20 °C. Rapppausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Pintarapppaus voidaan suorittaa aikaisintaan 1 vrkn kuluttua täyttörappauksesta. 422 Pintalaasti voidaan ruiskuttaa laastiruiskulla, levittää lastalla tai kauhalla lyömällä. Kerrosrakenteen tulee olla vähintään 3 mm. Ylimääräinen Pintalaasti poistetaan oikolaudalla ja Pintalaastikerros hierretään puuhierTIMellä varoen sementtiliiman muodostumista pintaan.

Jälkihoito

Rapppauspinta on pidettävä kosteana 2-3 vrk pintarapppauksesta. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla rapppauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.