



# webervetonit 421

## Pintalaasti

- KS-kolmikerrosrappausen pintalaasti
- Hyvä työstettävyys
- Pitkäikäinen ratkaisu

### Kuvaus

Harmaa ruiskutettava rappauslaasti uusien ja vanhojen julkisivujen pintarappaukseen ja hiertoon. Raekoko 0-1,5 mm, seossuhde KS 50/50/600.

### Edut

- Päälystettävissä

### Levitystapa

- Ruiskutettava
- Käsin levitettävä

### Käyttökohteet

Kolmikerrosrappausen pintarappaukseen tai hiertoon jossa täyttörappauksena webervetonit 411 tai 412.

### Alusta

Alustan tulee olla puhdas, luja, kiinteä ja pakkasenkestävä. Ennen pintarappausta tehdään täyttörappaus webervetonit 411 tai 412 KS Täyttölaastilla. Täyttölaastin tulee olla seossuhteeltaan yhtä luja tai lujuempi kuin pintalaasti. Tartuntaa heikentävät aineet kuten suolat, sementtiliima, pöly ja ruoste on poistettava esimerkiksi vesihiekkapuhalluksella. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien rakennusosien yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi-, metalli- yms. pinnat suojata. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.

### Alustan tyyppi

- Betoni
- Harkko
- Laasti
- Kevytbetoni
- Tiili

### Huomioi ennen käyttöä

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

### Sekoitus

Säkillinen (25 kg) 421 Pintalaastia sekoitetaan 4-5 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 3-10 min sekoittimen tehosta riippuen.

### Tuotekuvaus

Menekki	7-8 kg/m <sup>2</sup> (kerrosvahuudella 4-5 mm)
Vedentarve	4-5 l/25 kg
Sideaine	Kalkki ja sementti
Runkoaine	Hiekka ja/tai kalkkikivi
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Maalautuoteryhmä 2012	422 Kalkkimenttipinnoitteet RL 11.13
Kalustusuusitus	Weber Rappariipaketti pikkusäkeille. Staattorit 50/7R tai Ü356-0,75, teräsvahvikeinen letku maks. 60 m.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
GTIN-koodit	6415910029524 (25 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

### Työohjeet

Ennen työn aloitusta on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pintarappausta suoritettaessa alustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä. Pintalaastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pintarappausta. Rapattaessa sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10..+20 °C. Rappausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Pintarappaus voidaan suorittaa aikaisintaan 1 vrkn kuluttua täyttörappauksesta. 421 Pintalaasti voidaan ruiskuttaa laastiruiskulla, levittää lastalla tai kauhalla lyömällä. Kerrospaksuuden tulee olla vähintään 3 mm. Ylimääräinen Pintalaasti poistetaan oikolaudalla ja Pintalaastikerros hierretään puuhierTIMellä varoen sementtiliiman muodostumista pintaan.

### Jälkihoito

Rappauspinta on pidettävä kosteana 2-3 vrk pintarappauksesta. Kuivalla ja lämpimällä ilmalla rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.