



weber TT+ Täyttötasoite

- Monikäyttöinen gleistasoite
- Hyvä täyttävyyys
- Vedeneristettävissä

Kuvaus

Sementtipohjainen, kuituvahvistettu oikaisutasoite kuivien ja kosteiden tilojen kivipintaisiin sisäseiniiin kerrospaksuudelle 2-15 mm.

Edut

- Alhaiset emissiopäädöt
- Kuituvahvistettu
- Kosteutta kestävä

Levitystapa

- Käsin levitettävä
- Ruiskutettava

Käyttökohteet

Kivipintaisten sisäseinien oikaisu ja tasoitus. Soveltuu betoni-, kevytbetoni-, Leca harkko- ja tiiliseinien oikaisuihin ja tasoituksiin.

Alusta

Alustan, josta on poistettu riisteet, tulee olla puhdas, kiinteä ja pölytön. Tartuntaa heikentävät aineet, esim. rasva, pöly jne. on poistettava. Kuivat ja imevät alustat kostutetaan tarvittaessa. Ikkunat ym. pinnat, joita ei tasoiteta, on suojattava huolellisesti.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Harkko
- Kevytbetoni
- Tiili

Huomioi ennen käyttöä

Vanhoja maalipintoja tasoitettaessa voidaan tartuntasilta- na ennen tasoitusta käyttää weber rex fix Saneerauslaastia tai pohjatasoitus voidaan tehdä suoraan webervetonit 410 Ohutrappauslaastilla. Vanhan maalin sementin alkalisuuden- kestävyys on varmistettava koelevityksellä.

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään n. 4,2-4,6 litraan puhdasta vettä (21-23 % jauheen kuivapainosta). Massaa sekoitetaan 1-2 min laastisekoittimella. Tasoitemassaa seisotetaan n. 10 min, jotta sideaineet liukenevat. Uudelleensekoituksen jälkeen tasoitemassa on valmis käytettäväksi. Käyttöaika on n. 2 tuntia (+20 °C) veden lisäyksen jälkeen. Massan lämpötilan on oltava yli +10 °C.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,5 kg/m ² /1 mm:n kerros
Suosittelava kerrospaksuus	Osittain tasoitus: enintään 15 mm, kokonaan tasoitus: 2-15 mm/kerta
Vähimmäiskerrospaksuus	2 mm
Enimmäiskerrospaksuus	Osittain tasoitus: enintään 15 mm
Vedentarve	n. 4,2-4,6 l/20 kg
Käyttölämpötila	Tasoitettaessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +10 °C
Käyttöaika	n. 2 tuntia veden lisäyksestä
Kuivumisaika	n. 1-2 vrk ennen vedeneristystä (+23 °C, 50 % RH). Kuivumisaika on kerrospaksuudesta, ilmanvaihdosta ja lämpötilasta riippuvainen.
Kovettumisaika	Saavuttaa n. 50 % loppulujuudestaan 7 vuorokaudessa. Kylmissä olosuhteissa lujuudenkehitys hidastuu.
Sideaine	Sementti
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, < 0,8 mm
Tartuntalujuus 28 vrk	n. 0,5 MPa. Tartunta betoniin (EN-1015-12)
Puristuslujuus 28 vrk	> 6 MPa (EN 1015-11)
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Rasitusluokka	RL 0L05
Vesitiivisyys	Vedenkestävä, ei vesitiivis
Maalaustuoteryhmä 2012	443.2 Seinätasoitteet. 813 Kuivatutasoiteet koneelliseen levitykseen RL 05.
Värisävy	Harmaa
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	20 kg:n säkki
Tuotehyväksynnät	CE, MI

Työohjeet

Kolojen täytöt ja osittain tasoitukset tehdään väh. 1 vrk ennen varsinaista tasoitustyötä. Tasoite voidaan levittää käsin tai ruiskuttaa tasoiteruiskulla. Laasti tasataan teräslastalla tai oikaistaan linjaarilla leikaten. Pinta voidaan myös hiertää. Kuivissa olosuhteissa kovettuminen varmistetaan jälkikostu- tuksella. Valmis pinta voidaan tasoittaa Weberin seinätasoit- teilla, maalata tai laatoittaa. Vedeneristys tehdään Weberin vedeneristysjärjestelmän mukaisesti. Käytettäessä laastia Weberin vedeneristysjärjestelmän alla on varmistettava, että vähimmäiskerrosvahvuus täyttyy. Ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L tai LR+, tai heikkojen kalkkirap- pausten tasoittamiseen.

Tasoitteen kuivuttua, n. 1 vrk, hiotaan tarvittaessa epätasaisu- det hiontapaperilla ennen seuraavaa tasoitekerrasta. Työväli- neet ja laitteet pestään vedellä heti työn päätyttyä.

Jälkihoito

Kuivissa olosuhteissa varmistetaan tasoitteen kovettumi- nen suorittamalla jälkikostutus vettä sumuttaen, muutaman päivän ajan. Ohuita kerroksia tehtäessä kostutuksen merkitys korostuu!

Pinnoitus

TT+ Täyttötasoiteella käsitelty pinta voidaan hienotasoi- ttaa tai maalata. Kovettunut tasoitepinta voidaan maalata sementin alkalisuutta kestäväällä maalilla.

Haluttaessa sileämpää pintaa, TT+ Täyttötasoite -pinta käsitel- lään seuraavasti:

Kosteaa tilaa tai tilaa, jossa on suuri mekaaninen rasitus:

- Rasitusluokka 3 tai 4
- Pintakäsittely weber V+ Hienotasoi- te

Kuiva tila:

- Rasitusluokka 1 tai 2
- Pintakäsittely weber L Pohjatasoi- te ja/tai LR+ Pintatasoi- te tai VT+ Valmistasoite.

TT+ Täyttötasoite voidaan myös vedeneristää. Vedeneri- stystyössä noudatetaan Weberin Vedeneristys-työohjeita.

Huom!

TT+ Täyttötasoite ei sovellu vesiliukoisten tasoitepintojen, kuten weber L Pohjatasoi- te tai weber LR+ Pintatasoi- te tai heik- kien kalkkirappausten tasoittamiseen. Tasoitteen joutuminen viemäriin on estettävä tukkeutumisvaaran vuoksi.

Huolto-ohje

Likaantunut pinta voidaan tarvittaessa puhdistaa vedellä, kaikilla tavanomaisilla puhdistusaineilla tai tasoittaa uudelleen Weberin seinätasoiteilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.