



weber outdoor repair Korjaus- ja tasoituslaasti

- Erinomainen tartunta
- Helppo levittää
- Pakkaskestävä
- Betoninvärinen

Kuvaus

Sementtipohjainen betoniharmaa korjauslaasti seinä- ja lattiapinnoille sisä- ja ulkotiloissa.

Edut

- Helposti levittyvä

Levitystapa

- Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Pienten paikallisten pintavaurioiden tai kolojen korjaus ja paikkaus betonialustoilla sekä pysty- että vaakapinnoilla. Esimerkkejä käyttökohteista: betonisokkelit, -portaat, -pilarit.

Alusta

Betonipinnat puhdistetaan huolellisesti. Vaurioitunut betoni tai pinnoite poistetaan. Paljastuneet teräkset suojataan esim. korroosiosuojamaalilla. Juuri ennen työn aloitusta suoritetaan alustan kostutus. Työ voidaan aloittaa, kun vesi on kokonaan imeytynyt rakenteeseen. Pinnan on oltava "mattakosteaa" levitystyötä aloitettaessa.

Alustan tyyppi

- Betoni

Sekoitus

Pussillinen (5 kg) laastia sekoitetaan n. 0,8 litraan puhdasta vettä. Sekoitus tapahtuu esim. porakonevispilällä tai pienet määrät voidaan sekoittaa myös huolellisesti käsin (esim. lasta tai kauha). Laastia sekoitetaan n. 5 minuuttia, kunnes syntyy tasalaatuinen jäykähkö massa, jonka annetaan seistä n. 10 min. Valmis laasti säilyy käyttökelpoisena n. 45 min. Hengityssuojainta tulee käyttää sekoituksen aikana ja suojakäsineitä kaikissa työvaiheissa.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 2 kg/m ² /mm
Suosittelava kerrospaksuus	3-20 mm ylitasoituksessa ja kolojen täytössä 50 mm asti
Vedentarve	n. 0,8 l/5 kg
Valmista massaa	n. 3,4 l/5 kg
Käyttöaika	n. 45 min
Sideaine	CEM II A 42,5 R, nopeasti kovettuva portlandsementti ja polymeeri
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi 0-1,2 mm
Lisäaine	Työstettävyyttä, tartuntaa sekä tiiveyttä parantavia lisäaineita
Tartuntalujuus 28 vrk	> 1,0 MPa (EN 1542)
Puristuslujuus 28 vrk	> 15 MPa (EN 12190)
Paloluokka	A2 (EN 13501-1)
Pakkaskestävyys	Kyllä, soveltuu ulkokäyttöön
Varastointiolosuhteet	Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika on 12 kuukautta valmistuspäivästä kuivassa tilassa. Sementti sisältää Cr(VI):a, joka voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Tuotteen kromipassivointi pitää liukoisen Cr(VI)-pitoisuuden 0,0002 % alapuolella 12 kk valmistuksesta, kun tuote on säilytetty ohjeiden mukaisesti.
Pakkaus	5 kg:n pussi, 15 kg:n säkki. EAN-koodit: • 6415910031770 (5 kg) • 6415910031800 (15 kg)
Tuotehyväksynnät	CE

Työohjeet

Alin käyttölämpötila +5 °C. Laasti levitetään muurauskauhalla tai lastalla. Pinta voidaan hiertää, tasata sileäksi tai siihen voidaan harjata haluttu struktuuri.

Korjausta jälkihoidetaan sumuttamalla vettä heti jäykistymisen alettua, yleensä 2-3 h sekoituksen jälkeen. Vesisumutusta tulee jatkaa 2-5 vrk vähintään kerran päivässä. Jälkihoidon tehostamiseksi korjaus voidaan suojata muovipeitteellä.

Pinnoitus

Tuotteen kuivuttua se voidaan maalata soveltuvalla betoni- tai julkisivumaalilla.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.