



weber 2-K Polyuretaanielastomeeri

- MI-luokiteltu
- Soveltuu käytettäväksi sisä- ja ulkotiloihin
- Täysin hajuton
- Helppo levittää ja työstää
- MI-luokiteltu kokonaisjärjestelmä, jos pohjusteena käytetään weberfloor 4712 Tiivistysepeksia

Kuvaus

2-komponenttinen, liuotinvapaa polyuretaanielastomeeri parvekelattioiden vedeneristyspinnoittamiseen. Pinnointe on UV-suojattu ja kestää erinomaisesti säärasitusta. Kovettuneella tuotteella on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja se kestää hyvin kemikaalirasituksia.

Edut

- Alhaiset emissiopäästöt
- UV-suojattu
- Helposti levittyvä

Levitystapa

- Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Parvekkeiden, luhtikäytävien ja portaiden vedeneristyspinnoittaminen. Voidaan tehdä ohutkalvo- tai vedeneristyspinnoituksena. Tuote on MI-luokiteltu. Pinnointe on täysin hajuton ja soveltuu siksi erinomaisesti myös sisätiloihin. Viimeistelyyn suositellaan käytettäväksi weberfloor 4919 Mosaiikkihutaleita.

Alusta

Alusta voidaan pohjustaa käyttämällä MI-luokiteltua weberfloor 4712 Tiivistyspohjustetta tai webertec 2-K Epoksipohjusteella.

Vaihtoehto 1:

MI-luokiteltu pinnoitusjärjestelmä, jonka kaikki osat ovat MI-luokiteltuja. Alusta pohjustetaan weberfloor 4712 Tiivistyspohjusteella tuotekortin ohjeiden mukaisesti. Tuoreelle pohjustetulle pinnalle on aina suositeltua heittää webertec Kvartsihiekkää (0,1-0,6 mm) tartunnaksi.

Vaihtoehto 2:

Alusta pohjustetaan webertec 2-K Epoksipohjusteella tuotekortin ohjeistuksen mukaisesti. Tuoreelle pohjustetulle pinnalle on aina suositeltua heittää webertec Kvartsihiekkää (0,1-0,6 mm) tartunnaksi.

Olosuhteet:

Alustan tulee olla riittävän kuiva ennen pohjusteen levittämistä (maks. RH 90 %). Ilman ja alustan lämpötilan tulee olla vähintään +8 °C (ja enintään +30 °C) ja 3 °C yli kastepisteen. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 80 %. Pohjusteen tulee olla täysin kuivunut ennen pinnoitteen levittämistä. Tarkat työohjeet löytyvät ko. tuotteiden tuotekorteista tai parvekelattian vedeneristyspinnoituksen työohjeesta.

Tuotekuvaus

Menekki	• Kalvopaksuus: n. 800 µm/1,1 kg/m ² • Kalvopaksuus: 1,0 mm/1,4 kg/m ² .
Sekoitusuhde Osa A: Osa B	4 : 1 paino-osissa.
Käyttölämpötila	+5...+25 °C
Käyttöaika	60 min (+20 °C)
Kuivumisaika	Kosketuskuiva 6-24 h. Täysin kovettunut 7 vrk.
Pintakovuus	Shore-kovuus: Shore A n. 85
Tiheys	n. 1,4 kg/dm ³
Värisävy	Varastotuotteina RAL7032 ja RAL7035, saatavana tilauksesta kaikissa RAL-värisävyissä.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika vähintään 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, suoralta auringonvalolta ja pakkaselta suojattuna, kuiva ja viileä +10...+25 °C tila)
Pakkaus	10 kg:n yhdistelmäpakkaus (A-komponentti: 8,0 kg, B-komponentti: 2,0 kg)
GTIN-koodit	6415910031138 (RAL 7032) 6415910032005 (RAL 7035)
Tuotehyväksynnät	CE, MI

Alustan tyyppi

- Betoni

Sekoitus

Tuote sekoitetaan n. 5 min ajan tasalaatuisesti hidaskierroksella (maks. 400 rpm) vispiläporakoneella välttämättä ilman sekoittumista pinnoitteeseen. Pinnointe suositellaan sekoitettäväksi omassa peltiastiassaan. Annosteluvirheiden välttämiseksi suositellaan sekoittamaan aina kokonaisia astioita kerrallaan. Korkeita jalkalistoja pinnoitettaessa voi olla tarpeen paksuntaa pinnoitetta. Materiaalin paksuntamiseen käytetään webertec PU-paksunninta. Tuotteella voidaan tehdä pinnoituk- sia matalissa lämpötiloissa (yli +2 °C), kun niihin lisätään weber 2-K kiihdytintä. Katso tarkat tiedot työohjeistuksista.

Työohjeet

Tuote tulee levittää laskeviin lämpötiloihin. Tuote levitetään jalkalistoille pensselillä ja lattiapinnalle n. 100 mm leveänä kaistana. Lattialle kaadetaan tuote lammikoksi ja levitetään esim. hammaslastalla. Pinta tasataan välittömästi piikkitelalla. Parvekelataan otsapinnalle tuote levitetään telalla tai pensselillä. Ensimmäisen kerroksen tulee olla täysin kovettunut ennen seuraavan kerroksen levittämistä. Ennen uudelleenpinnoitusta pinta puhdistetaan tarvittaessa webertec PU-ohentimella. Työvälineet puhdistetaan tuoreena webertec PU-ohentimella tai ksyleenillä.

Huom!

Värikköissä pinnoitemateriaaleissa esiintyy vähäisiä sävyeroja eri valmistuserien välillä. Tämä tulee ottaa huomioon työsuunnittelussa suuria yhtenäisiä alueita tehtäessä. Yhtenäisille pinnoille tulee käyttää saman valmistuserän (katso etiketistä) tuotetta.

Huolto-ohje

Tuotteen mekaanista ja kemiallista puhdistusta tulee välttää ennen lopullisen lujuuden saavuttamista (7 vrk). Tämän jälkeen pintaa voidaan puhdistaa kotitalouksien neutraaleilla puhdistusaineilla ja -välineillä.

Viini, kahvi, puiden ja kasvien lehdet sekä kukkien terälehdet

saattavat aiheuttaa pinnan värjäntymistä, mutta eivät vaikuta pinnonitteen teknisiin ominaisuuksiin.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.