



weber 2-K Kiihdytin

- Helppokäyttöinen
- Lyhentää pinnoitteen kuivumisaikaa
- Ei vaikuta pinnoitteen värisävyytyn

Kuvaus

Kiihdytin weber 2-K Polyuretaanielastomeeriin.

Käyttökohteet

Haluttaessa weber 2-K Polyuretaanielastomeerille nopeampaa kuivumista, erityisesti kylmissä olosuhteissa.

Työohjeet

Kiihdytintä annostellaan annospussi kerrallaan pinnoitteeseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

weber 2-K Polyuretaanielastomeerilla voidaan tehdä pinnoituksia matalissa lämpötiloissa (yli +2 °C), kun niihin lisätään weber 2-K Kiihdytintä. Kiihdytin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan weber 2-K Polyuretaanielastomeerin kanssa.

Työskentelyajat:

Kun annostus on 1 x 45 g pussi / 10 kg weber 2-K Polyuretaanielastomeeria:
n. 30 min (+10 °C)
n. 15 min (+20 °C)
n. 10 min (+30 °C).

Kun annostus on 2 x 45 g pussia / 10 kg weber 2-K Polyuretaanielastomeeria:
n. 20 min (+10 °C)
n. 10 min (+20 °C)
n. 5 min (+30 °C).

Kun kiihdytintä käytetään weber 2-K Polyuretaanielastomeerin kanssa, tulee piikkitelaus tehdä välittömästi.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus

Menekki	1-2 muovifoliopussia (45 g) per astia weber 2-K Polyuretaanielastomeeria
Säilyvyysaika	Säilyy kuivassa tilassa, pakkaselta suojattuna
Pakkaus	Pahvinen paketti, jossa 2x45 gramman muovifoliopussia