



webervetoni 5000 Lattiamassa

- Paksut tasoitekerrokset
- Kylpyhuoneen kaadot
- Päällystettävissä 1-7 vrk jälkeen
- Suoraan vedeneristettävissä
- Matala-alkalinen

Kuvaus

Käsin levitettävä, nopeasti kovettuva ja päällystettävä sementtipohjainen betonilattioiden tasoite. Kerrospaksuus 5-50 mm, kolojen täyttöön < 80 mm.

Edut

- Alhaiset emissiopäästöt
- Matala-alkalinen
- Lattialämmityksiin
- Päällystettävissä

Levitystapa

- Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Kylpyhuoneiden lattioiden oikaisu sekä kallistusten teko. Tuote on osa Weberin kylpyhuonejärjestelmää.

Alusta

Soveltuvia alustoja ovat sementtipohjaiset alustat, jonka vetolujuuden on oltava > 1 MPa ja kipsikartonkilevy. Alustan käsittelystä on olemassa erilliset ohjeet, ks. weber MD 16 Dispersion tuotekortti.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Lattiatasoite

Sekoitus

Säkillinen (20 kg) jauhetta lisätään 2,8 litraan puhdasta vettä (14 % laastin kuivapainosta). Massaa sekoitetaan vähintään 1 min ajan voimakkaan porakoneen vispilällä. Käyttöaika on normaaliolosuhteissa 30 min veden lisäyksestä. Massan lämpötilan tulee olla vähintään +10 °C. Kylmissä olosuhteissa käytetään lämmintä vettä (maks. +35 °C). Liika vesi aiheuttaa erottumista ja heikentää tasoitepinnan lujuutta, minkä vuoksi veden yliannostusta ei saa tapahtua.

Tuotekuvaus

| | |
|---|---|
| Menekki | n. 1,8 kg/m ² /1 mm:n kerros |
| Suosittelava kerrospaksuus | 5-50 mm (kolojen täyttö 5-80 mm) |
| Vedentarve | 2,8 l/20 kg (14 % kuivapainosta) |
| Käyttölämpötila | +10..+25 °C. Optimi +15..+20 °C. |
| Kovettumisaika: Päällystekelpoisuus | 24 h/10 mm:n paksuus, > 30 mm (7 vrk). (+23 °C, 50 % RH) |
| Kovettumisaika: Kävelykelpoisuus | 2-3 h (+23 °C, 50 % RH) |
| Sideaine | Erikoisementsiseos |
| Täyteaine | Luonnonhiekkä ja kalkkikivijauhe, raekoko < 1,2 mm |
| Lisäaine | Työstettävyyttä ja tartuntaa parantavia aineita. Kaseiiniton. |
| Tasoitepinnan vetolujuus 28 vrk | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Puristuslujuusluokka | C 20 (EN 13813) |
| Taivutusvetolujuusluokka | F 5 (EN 13813) |
| Kutistuma 28 vrk | < 0,5 mm/m (+23 °C, 50 % RH) |
| Palokäyttäytyminen | A2 _{FL} -s1 (EN 13501-1) |
| Pyörivän tuolin pyörän kestävyys, kun tasoite on päällystetty lattianpäällysteellä (RWFC) | RWFC 250. Ei konttoreissa. (EN 13813) |
| Kestävyys | Vedenkestävä |
| pH (kovettunut materiaali) | 10,5-11. Matala-alkalinen. |
| Värisävy | Harmaa |
| Varastointiolosuhteet | Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila) |
| Pakkaus | 20 kg:n säkki |
| GTIN-koodit | 6415910032555 (20 kg) |
| Tuotehyväksynnät | CE, M1, ECI+, EPD |

Työohjeet

Rakennuksessa on oltava vesikatto sekä ikkuna- ja oviaukot suljettuina. Alustan ja ilman lämpötilan tulee tasoitetyön aikana ja viikon ajan sen jälkeen olla välillä +10...+25 °C. Lattiapinnalle syntyvä vetoa on vältettävä tasoituksen aikana ja 3 vrk ajan sen jälkeen. Alustan suhteellisen kosteuden tulee olla < 90 %. Tasoite levitetään teräslastalla tai linjaarilla. Työvälineet puhdistetaan vedellä heti käytön jälkeen. Kovettunut tasoite poistetaan työvälineistä mekaanisesti.

Päällystysaika:

Tasoite on kävelykelpoinen 2-3 tunnin kuluttua huoneen lämpötilan ollessa +23 °C. Pinta voidaan tarvittaessa hioa ja/ tai ylitasoittaa (esim. webervetoni 3100 Hienotasoitteella) 4-6 tunnin kuluttua tasoituksesta. Alustan suuri kosteuspitoisuus ja huonot kuivumisolosuhteet pidentävät päällystysaikaa. Lattiapäällysteen asennuksessa tulee noudattaa RYL:n ja pinnoitevalmistajan edellyttämiä pohjan kosteuden ohjeita.

Pinnoitus

Tasoitettu alusta voidaan vedeneristää Weberin Veden-eristys-työohjeiden mukaisesti tai pinnoittaa useimmilla lattiapäällysteillä, kuten keraamisilla yms. kivilaatoilla, muovitai tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla, korkilla tai lautaparketilla. Alustaan liimattavien sauvaparkettien alle asennetaan alusvaneri puun kosteuselämisen aiheuttamien jännitysten

vuoksi. Tarvittaessa tehdään hienotasointus webervetonit 3100 Hienotasointeella. Pintaa ei suositella maalattavan eikä jätettävän ilman pinnoitetta!

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.