



# webervetonit 416

## Unirender pinta

- UniTop-järjestelmän pintalaasti
- Alhainen vedenimu
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä, joten rakenteessa oleva kosteus pääsee poistumaan
- Sileä pinta maalille

### Kuvaus

Ruiskutettava tai käsin levitettävä rappauslaasti. Kerrospaksuus 1-3 mm.

### Edut

- Alhaiset emissiopäästöt
- Päällystettävissä

### Levitystapa

- Käsin levitettävä
- Ruiskutettava

### Käyttökohteet

UniTop-kolmikerrosrappauksen pintarappaukseen tai hietoon, jossa täyttörappauksena webervetonit 414 Unirender.

### Alusta

Alustan tulee olla puhdas, luja ja kiinteä. Ennen pintarappausta tehdään tartuntarappaus webervetonit 415 Unirender hienolla sekä täyttörappaus webervetonit 414 Unirenderillä. Täyttölaastin pinnan tulee olla riittävän karkea hyvän tartunnan varmistamiseksi. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien rakennusosien yläpuolelta valuva vesi on johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Ennen rappausta tulee puu-, lasi-, metalli- yms. pinnat suojata. Kuivissa ja lämpimissä olosuhteissa alusta kostutetaan vesisumutuksella ennen rappausta.

### Alustan tyyppi

- Betoni
- Harkko
- Laasti
- Kevytbetoni
- Tiili

### Huomioi ennen käyttöä

Hyvän ja suunnitelman mukaisen lopputuloksen saamiseksi tulee rappaustyössä käyttää rappaamisen osaavaa urakoitsijaa. Tarvittaessa Weberin tekninen neuvonta avustaa rappaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

### Sekoitus

Säkillinen (25 kg) laastijauhetta sekoitetaan 4-5 litraan puhdasta vettä. Sekoitus aika on 3-10 min sekoittimesta riippuen.

### Tuotekuvaus

Menekki	n. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Vedentarve	4-5 l/25 kg
Sideaine	Sementti ja kalkki
Runkoaine	Luonnonhiekkia ja kalkkikivi, raekoko 0-1,5 mm
Lisäaine	Kapillaarista vedenimeytymistä vähentävät, säänkestävyyttä parantavat lisäaineet
Puristuslujuus 28 vrk	5-7 MPa
Paloluokka	A1, Palamaton (EN 13501-1)
Maalauustuoteryhmä 2012	422 Kalkkimenttipinnoitteet RL II.13
Kalustusuusitus	Weber Rappariipaketti pikkusäkeille. Staattori Superstar 0,5 tai Ü356-0,75, teräsvahvikeinen letku maks. 45 m.
Varastointiolosuhteet	Säilyvyysaika n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila)
Pakkaus	25 kg:n säkki
GTIN-koodit	641591002124 (25 kg)
Tuotehyväksynnät	CE, MI

### Työohjeet

Ennen työn aloitusta on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pintarappausta suoritettaessa alustan on oltava tasaisesti kostea, mutta kuitenkin vettä imevä. Pintalaastia ei saa levittää märälle, imukyvyttömälle tai jäätyneelle alustalle. Sateen jälkeen on odotettava alustan imukyvyn palautumista ja kosteuden tasaantumista. Kuivat alustat tulee kostuttaa ennen pintarappausta. Rappattaessa sekä vähintään 3 vrk tämän jälkeen on alustan ja pinnan lämpötilan oltava vähintään +5 °C. Suositeltavin sää on pilvipoutainen, lämpötilan ollessa +10...+20 °C. Rappausta suorassa auringonvalossa tai voimakkaalla tuulella tulee välttää. Pintarappaus voidaan suorittaa aikaisintaan 1 vrkn kuluttua täyttörappauksesta. 416 Unirender voidaan ruiskuttaa laastiruiskulla, levittää lastalla tai kauhalla lyömällä. Kerrospaksuus on n. 2 mm. Ylimääräinen pintalaasti poistetaan oikolaudalla ja pintalaastikerros hierretään hiertimellä varoen sementtiliimakalvon muodostumista pintaan.

### Jälkihoito

Rappauspinta pidetään kosteana n. 2 vrk rappauksesta. Kuivalta ja lämpimällä säällä rappauspintaa jälkikastellaan sumuttamalla 1-2 kertaa päivässä.

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.