



weber MX Tiivistyspohjuste

- Pientää rakenteen vesihöyryn läpäisyä
- Osa weberSmart Vedeneristysjärjestelmää
- VTT:n sertifioima

Kuvaus

Muovidispersioon perustuva kosteussulkuaine ja pohjuste.

Edut

- Alhaiset emissiopäästöt

Levitystapa

- Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Märkätilojen seinien, lattioiden ja tarvittaessa katon pohjustaminen ja kosteussuojaus ennen weber WX Vedeneristeen levitystä tai laatoitusta. Ei sovellu käytettäväksi uima-altaissa, kylmilleen jäävissä tiloissa eikä saunan seinissä tai katoissa. Vedeneristyksessä tulee noudattaa weberSmart-työohjetta.

Alusta

Alustaksi sopivat kaikki kivipohjaiset pinnat, kipsikartonkilevyt sekä muut märkätiloihin soveltuvat levyt. Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtitiilima, on poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. Alusta on tarvittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvilla webervetonit seinä- ja lattiatasoiteilla ohjeen mukaan. Alustan on täytettävä SisäRYL 2013:n tasaisuus- ja lujuusvaatimukset. Alustan sekä ympäröivän ilman lämpötilan on oltava +15...+30 °C. Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla enintään 90 %. Tilan tuuletuksesta on huolehdittava.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Kipsilevy
- Märkätilalevy
- Laasti

Työohjeet

Käyttö WX Vedeneristeen pohjusteena: Purkkia tulee ravistaa ennen käyttöä. MX Tiivistyspohjuste levitetään alustoille pehmeällä harjalla harjaamalla pyöriä liikkein, jotta alustan huokokset saadaan täytettyä. Levypinnoilla voidaan käyttää telaa. Tarvittaessa alusta voidaan esikäsitellä tartunnan parantamiseksi 1:4 ohennetulla MX Tiivistyspohjusteella ennen ohentamattoman MX:n levitystä (esim. voimakkaasti imevät alustat tai hyvin sileät pinnat).

Huom!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Käytettävä suojakäsineitä. Varastointi ja kuljetus: +5...+30 °C.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

Tuotekuvaus

Menekki	n. 0,15 l/m ² .
Käyttölämpötila	+15...+30 °C.
Lämpötilan kesto	< +60 °C
Kuivumisaika	n. 30 min (+23 °C, RH 50 %).
Värisävy	Vaaleanpunainen
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+30 °C). Ei saa jäättyä!
Pakkaus	3 litran tai 10 litran pakkaus
Tuotehyväksynnät	M1, ECI+, VTT-C-12260-18