



weber WX Vedeneriste

- Märkätilojen, kuten pesuhuoneen, kodinhoituhuoneen sekä saunan lattian vedeneristämiseen
- Kalvovahvuutta helposti
- VTT:n sertifioima

Kuvaus

1-komponenttinen käyttövalmis vedeneristysmassa märkätilojen vedeneristykseen.

Edut

- Alhaiset emissiopäästöt

Levitystapa

- Käsin levitettävä

Käyttökohteet

Märkätilojen, kuten pesuhuoneen ja kodinhoituhuoneen sekä saunan lattian vedeneristäminen. Ei sovellu uima-altaiden, allastasojen, kylmilleen jäävien tilojen eikä saunan seinien tai katon vedeneristykseen. Työssä on noudatettava weberSmart-työohjetta 8-75.

Alusta

Alustaksi sopivat kaikki kivipohjaiset tasoitettut pinnat, betoni sekä tarkoitukseen soveltuvat rakennuslevyt. Alustan tulee olla tasainen, puhdas, kiinteä, pölytön sekä riittävän luja. Mahdolliset epäpuhtaudet, kuten sementtiliima, on poistettava esim. hiomalla ja imuroimalla. Alusta on tarvittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvilla webervetonit seinä- ja lattiatasoitteilla ohjeen mukaan. Alustan on täytettävä SisäRYL 2013:n tasoitus- ja lujuusvaatimukset. Alustan suhteellinen kosteus RH saa olla enintään 90 %. Tilan tuuletuksesta on huolehdittava ja ilmankosteuden on oltava riittävän alhainen jotta kuivuminen on mahdollista. Ennen WX Vedeneristeen levittämistä on alusta käsiteltävä weber MX Tiivistyspohjusteella ohjeen mukaan.

Alustan tyyppi

- Betoni
- Kipsilevy
- Märkätilalevy
- Laasti

Huomioi ennen käyttöä

Riittävän kalvopaksuuden varmistamiseksi suosittelemme mikrokuitutelan käyttöä massan levityksessä sekä massame- nekin arviointia etukäteen. WX:n kevyt sekoittaminen pora- konevispilällä notkistaa tuotetta, jolloin telan jäljestä tulee tasaisempi.

Tuotekuvaus

Menekki	0,75 l/m ² (0,5 mm kalvovahvuus) Yksityiskohdat sekä alustan epätasaisuus lisäävät menekkiä oleellisesti.
Vähimmäiskerrospaksuus	min. 0,5 mm
Käyttölämpötila	+15...+30 °C
Lämpötilan kesto	+10...+30 °C (hetkellisesti < +70 °C).
Kuivumisaika	vähintään 4 tuntia
Vesihöyrynläpäisevyys	< 9,85 x 10 ⁻¹² kg/m ² sPa (DIN 52615, kalvonpaksuudella 0,5 mm + pohjuste)
Halkeaman silloituskky	Kat. I: 0,4 mm (menekki 0,9 kg/m ²)
Tiheys	Ominaispaino: 1,25 kg/l
Värisävy	Vaaleankeltainen
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, kuiva tila +5...+30 °C). Ei saa jäätyä!
Pakkaus	15 litran pakkaus
Tuotehyväksynät	M1, ECI+, VTT-C-12260-18

Työohjeet

WX Vedeneristettä levitetään runsaasti kaikille pinnoille telalla. Saumat, nurkat, materiaalien rajakohdat sekä läpiviennit vahvistetaan weber ST Nauhallalla ja valmiilla läpivientikappaleilla. Lattiakaivon eristämiseen käytetään itseliimautuvaa weber DC Kaivolaippaa. Vedeneristeen riittävästä kerrospaksuudesta on varmistuttava. Laatat kiinnitetään kun vedeneristys on täysin kuivunut, olosuhteista riippuen vähintään 4 tunnin kuluttua. Tehokas ilmanvaihto, lämmitys sekä ylimääräisen kosteuden poistaminen edesauttavat kuivumista. Korkea ilmankosteus hidastaa kuivumista. Soveltuvat laastit ovat weber rex fix

Saneerauslaasti, weber supra light fix Kevytlaasti tai weber flow rapid fix Nopea Lattialaasti.

Huom!

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Käytettävä suojakäsineitä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.