



Rappauksen kulmien vahvistamiseen käytettävä muovinen kulmavahvike.

- Kulmien vahvistaminen
- Työn helpottaminen

TUOTEKUVAUS

Pituus	2,5 m
Paino	0,5 kg/kpl
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"> • myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • fukkupakkaus 50 kpl <p>Tyypit ja pituudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 120 x 120 mm 2,5 m • 100 x 230 mm 2,5 m

Käyttökohteet

Käytetään rappauksen kulmien vahvistamiseen SerpoTherm- ja SerpoMin-eristerappausjärjestelmissä sekä yleisesti tasoitus- ja rapautöissä.

Työohjeet

Eristerappauksessa **weber Kulma** asennetaan tuoreeseen pohjarappauskerrokseen. Ensimmäinen kerros **weber.vetonit 410** Ohutrappauslaastia levitetään koneellisesti rappauspumpulla tai teräslastalla voimakkaasti painaen rapattavaan alustaan. **weber Kulma** painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten, että verkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Verkko-osa ei saa painua laastikerroksen pohjaan eristelevyä tai alustaa vasten, vaan sen täytyy olla sijoittuneena mahdollisimman keskelle koko rappauskerrosta. Verkon limitys **weber Lasikuituverkon** kanssa on oltava vähintään 50 mm.