

Aquarelle-lattiat

Tekniset tiedot

	Standardi	Aquarelle Floor	Aquarelle XL Floor
Luokittelu			
Tuotetyyppi	ISO 10582	Heterogeeninen vinyylilattianpäällyste	
Käyttöluokka julkisessa käytössä	ISO 10874	31 Moderate	33 Heavy
Käyttöluokka teollisessa käytössä	ISO 10874		42 Normaali
Sideainepitoisuus	ISO 10582	Type I	
Tuotetiedot			
Kulutuskerroksen paksuus	EN ISO 24340	0,35 mm	0,55 mm
Kokonaispaksuus	EN ISO 24346	1,50 mm	2 mm
Paino	EN ISO 23997	2400 g/m²	3100 g/m²
Pintakäsittely		TopClean	PUR Aquafloor
Asennustapa		Alustaan liimaus	
CE-Merkintä			
Suoritusastoilmoitus (DoP)	EN 14041	0131-0043-DoP-2013-07	0007-0079-DoP-2024-10
Paloluokka	EN ISO 13501-1	Bfl-s1	
Varautuminen	EN 1815	Antistaattinen (≤ 2 kV)	
Lämmön vastus	EN ISO 10456	0,01 m²•K/W	0,02 m²•K/W
Kitka (EN 13893)	EN 13893	DS-luokka (μ ≥ 0,30)	
Tekniset tiedot			
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm	
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	Mitattu keskiarvo : ≤ 0.40 %	Mitattu keskiarvo : ≤ 0.10 %
Reunannousu	EN ISO 23999	≤ 8 mm	
Valonkesto	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Kemikaalien kesto	EN ISO 26987	Ei vaikutusta	
Lattialämmitys		Soveltuu (korkeintaan 27°C)	
Ympäristötiedot			
Voidaan kierrättää		Asennushukka	
Kierrätetyn raaka-aineen osuus		11,5 %	32 %
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)		5,67 kg CO₂e /m²	
TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 10 µg/m³	
Formaldehydipäästöt	EN 717-1	E1	
Mitat ja kuosit			
Rulla		Rulla 2 x 25 m	Rulla 3 x 20 m Rulla 4 x 20 m
Kuosit		16	9



Tarkett pitää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (18/09/2025). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusastoilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.