

Iconik Texstyle

Tekniset tiedot

Luokittelu	Standardi	Mitattu arvo
Tuotetyyppi	EN ISO 26986	Joustava vinylilattianpäällyste
Käyttöluokka kotikäytössä	EN ISO 10874	23 Kova
Käyttöluokka julkisessa käytössä	EN ISO 10874	32 Normaali
Käyttöluokka teollisessa käytössä	EN ISO 10874	41 Kohtalainen
Sideainepitoisuus	ISO 11638	Tyyppi I
Tuotetiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kokonaispaksuus	ISO 24346	2,80 mm
Kulutuskerroksen paksuus	ISO 24340	0,35 mm
Paino	ISO 23997	1760 g/m ²
CE-Merkintä	Standardi	Mitattu arvo
CE-Merkintä	EN 14041	0007-0016-DOP-2022-03
Paloluokka	EN 13501-1	Cfl-s1
Kitka	EN 13893	DS-luokka ($\mu \geq 0,30$)
Kitka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	Antistaattinen (≤ 2 kV)
Lämmön vastus	ISO 10456	0,030 m ² •K/W
Tekniset tiedot	Standardi	Mitattu arvo
Jännöspainuma	EN ISO 24343-1	$\leq 0,20$ mm
Tuolinpyörä	ISO 4918	Ei vaurioita
Askeläänen parannusarvo - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Valon kesto	ISO 105-B02	≥ 6
Kemikaalien kesto	ISO 26987	Ei vaikutusta
Lattialämmitys		Soveltuu (korkeintaan 27°C)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	Mitattu keskiarvo : $\leq 0,15$ %
Ympäristötiedot	Standardi	Mitattu arvo
Kierrätettävyys		Asennushukka
Kierrätetyn raaka-aineen osuus		17 %
Hiilijalanjälki (Cradle-to-Gate, EPD-moduulit A1-A3)		5,50 kg CO ₂ e /m ²
Ftalaatit		100% ftalaatiton
TVOC 28 päivän jälkeen	EN 16516	≤ 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
BREEAM-luokitus		A+
Formaldehydipäästöt		E1
EPD		Kyllä
MHS		Kyllä
Allergy UK Seal Of Approval		Kyllä
Mitat ja kuosit		
Rulla	Rulla 2 x 25 m Rulla 3 x 25 m Rulla 4 x 25 m	
Kuosit	26	



Tarkett pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä dokumentissa oleviin tietoihin, ilman erillistä ilmoitusta (13/06/2023). EU:n asettaman rakennustuoteasetuksen 305/2011 mukaan suoritusasoilmoitus eli Declaration of Performance on saatavilla nettisivuillamme www.tarkett.fi. Viimeisimmät tekniset tiedot, asennusohjeet ja hoito-ohjeet on saatavilla nettisivuillamme.