

## TYCROC PREMIUM FIX

Neutraali, homeenkestävä, päällemaalattavissa oleva, hybridipolymeeripohjainen liimatiiviste.

### TUOTTEEN KUVAUS

- Ei sisällä silikonia, isosyanaatteja eikä liuottimia.
- Kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta, hajuttomasti.
- Nopeasti kovettuva: polymerisoituu hyvin nopeasti ensimmäisten tuntien aikana käytön jälkeen.
- Erinomaiset tiivistysominaisuudet, päällemaalattavissa akryylimaalilla.
- Erittäin UV-, vanhenemis- ja säänkestävä.

### KÄYTTÖKOHTTEET

- Tycroc -rakennuslevyjen liimaamiseen toisiinsa ja muihin pintoihin.
- Liimaustyöt sekä sisä- että ulkotiloissa.
- Sopii sekä sokkeleiden, profiilien, eristysmateriaalien että koristelaattojen yms. Kiinnittämiseen.
- Tarttuu hyvin metalli- ja muihin pintoihin (esim. alumiini, sinkitty teräs, kupari, lasi, PVC, betoni, puu, tiili, kivi...).
- Tarttuu märkiin pintoihin.
- Kemiallinen kestävyys: kestää puhdasta, suolista ja kovaa vettä, vesipohjaisia kotitalouskemikaaleja sekä pientä määrää hiilivetyjä, laimennettuja happoja ja emäksiä.
- Ei kestä liuottimia eikä jatkuvaa kosketusta klooriveteen.

### TUOTTEEN OMINAISUUDET

Kosketuskuivuuden saavuttaminen 23 °C:ssä ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %	MEL 027	10–15 min aikana
Kovettumisnopeus mm:ssä 24 tunnin aikana (23 °C:ssä ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 %)	MEL 001	3 mm
Shore-kovuus (A)		60
Kimmoisuus, 100 %:n yhteydessä	ISO 37	1 MPa
Murtovenymä	ISO 37	>250 %
Vetomurtolujuus	DIN 53 504	1,4-1,6 MPa
Käyttölämpötila		+5° C ... +40° C
Valmiin tuotteen lämmönkestävyys		- 30° C ... +80° C
Muodonmuutoksen laajuus, jonka yhteydessä tuote on yhä käyttökelpoinen		20 %

### KÄYTTÖOHJEET

- Levitetään kuivalle, puhtaalle pölyttömälle pinnalle.
- Puhtaamman tuloksen varmistamiseksi käytettävä tarvittaessa maalarinteippiä.
- Tasoitettava saippuavedellä. Liimatiiviste painettava kunnolla pintaa vasten.
- Vältettävä kosketusta asfalttiin tai bitumiin. Pidettävä erillään alkoholipohjaisista aineista (estävät polymerisoitumisen). Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa aineen tarttuvuuden, kemiallisten ominaisuuksien ja tahriintumisen asteen yhteensopivuus pinnan kanssa.

### SÄILYTTÄMINEN

Enintään 24 kuukautta pakkaukseen merkitystä valmistuspäivästä alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa kosteudelta suojattuna. Säilytettävä hyvin tuuletetussa tilassa, jonka lämpötila on enintään 30 °C.

### PAKKAUS

290 ml patruuna, 12 patruunaa laatikossa / 600 ml patruuna, 20 patruunaa laatikossa.

### TURVALLISUUSOHJEET

- Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja neuvoteltava lääkärin kanssa.
- Vältettävä pitkäaikaista kosketusta ihon kanssa.
- Säilytettävä lasten ulottumattomissa.