



#### TUOTEKUVAUS

<b>Menekki</b>	n. 1,0 l/m <sup>2</sup> /1 mm:n kerros tasoituksessa.
<b>Käyttölämpötila</b>	Työvaiheessa on alustan, tasoitteen ja huoneen lämpötilan oltava yli +5 °C
<b>Kuivumisaika</b>	Kuivumisaika riippuu pohjamateriaalista, kerrospaksuudesta, lämpötilasta, ilmankosteudesta ym.
<b>Sideaine</b>	Kopolymeeri lateksi
<b>Runkoaine</b>	Valkoinen dolomiitti ja kevytfilleri, maksimi raekoko 0,35 mm
<b>Värisävy</b>	Valkoinen
<b>Säilyvyysaika</b>	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, pakkaselta ja suoralta auringonvalolta suojattuna)
<b>Pakkaus</b>	15 litran muovisäkki
<b>Tuotehyväksynnät</b>	

## Valmistasoite

Käyttövalmis valkoinen kevyt ruiskutasoite sisäseinien ja -kattojen tasoittamiseen.

- Valkoinen ruiskutettu kattopinta
- Hyvät työominaisuudet ja täyttyvyys
- Pinta- ja pohjatasoitus

#### Käyttökohteet

Soveltuu kaikille tavallisille seinä- ja kattopinnoille ohueen tasoittamiseen ja kattopintojen ruiskuttamiseen. Tuote täyttää CE-merkinnän vaatimukset EN 15824 (tasoitus) standardin osalta.

#### Alusta

Alustan pitää olla puhdas, kiinteä ja kuiva. Tartuntaa heikentävät aineet, kuten rasva, pöly jne. on poistettava. Varmistetaan, että ruuvini- tai naulankannat eivät ole ylhäällä. Epätasaisuudet hiotaan pois. Aiemmin maalatut pinnat puhdistetaan soveltuvalla pesuliuoksella ja huuhdellaan vedellä ennen tasoitteen levittämistä. Ennen tasoitusta tarkistetaan, että vanha maalipinta on hyvin kiinni alustassaan.

#### Työohjeet

Tasoite levitetään tasoiteruiskulla. Kuivunut pinta hiotaan hiontapaperilla, jonka karkeus on 100–120. Hiontatyössä tulee käyttää suoja-laseja ja hengityssuojainta. Hiontapöly poistetaan ennen seuraavaa käsittelyä. Kuivunut pinta voidaan hionnan jälkeen maalata tai tapetoida maalin- ja tapetinvalmistajan ohjeita noudattaen. Tapetin tartunnan parantamiseksi tai uudelleentapetoinnin helpottamiseksi tasoitepinta voidaan pohjustaa **weber MD 16** dispersiolla tai pohjamaalata ennen tapetointia. Tapetointivaiheessa tulee seurata tapetinvalmistajan ohjeita työn suorituksen ja tapetointiolosuhteiden suhteen. Tapetoitaessa huoneen lämpötilan tulee olla normaali asumislämpötila.

Työvälineet ja laitteet pestään vedellä.

#### Käytännön neuvoja

Epäselvissä tilanteissa ota yhteys Weberin tekniseen neuvontaan.

#### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja työohjeista sekä toimitusehdoista.

